

ProCrea® alapozó vályogvakolat és vályoghabarcs ProCrea® fedő vályogvakolat

Termék adatlap
2011. augusztus



Az eleven vályog

Termékleírás:

- legfeljebb 1mm, ill. legfeljebb 2mm szemcse nagyságú vályogvakolatok beltéri felhasználásra

Tulajdonságok:

- diffúzióképes
- kitűnő szorpciókészsége révén pára kiegyenlítő és klimatizáló hatású
- tartós, egyenletes szemcseváz
- nehezen ledörzsölődő
- kézzel és géppel is feldolgozható
- simításhoz és tömörítéshez optimálisan felhasználható
- egy vagy több rétegben is felvihető
- ideális alap minden páraáteresztő és feszültségsegény bevonatrendszerhez
- épületbiológiailag és ökológiailag hatékony
- több napig felhasználható

Felhasználási területek:

- a szemcsemérettől függően alapozó- vagy fedővakolatként is alkalmazható
- új építéshez, felújításokhoz, műemlékek restaurálásához
- gipszkarton, rostos gipszlapok, gipszelemek vakolására is alkalmas (max. 5 mm vastagságban), a lapokat vakolás előtt kezelje ProCrea® kazeines vagy szilikátos alapozóval
- apró szemű erősítő- vagy árnyékolóhálók beépítéséhez
- vályoghabarcs vályogelemekkel való falazáshoz

Felhasználási útmutató:

- az alap legyen száraz, oldószer- és pormentes
- erősen szívóképes alapokat nedvesítse elő
- nem vagy gyengén szívóképes alapokat tapadóhíddal kell ellátni
- a vályogvakolatot mindig az eredeti edényben tárolja és szállítsa
- tárolja száraz, fagymentes, közvetlen naptól védett helyen
- szárazon korlátlan ideig eltartható
- bekeverés után 10-15 percig pihentesse

▶▶▶ További információk a ProCrea® vályogvakolatok felhasználási útmutatójában találhatóak.

www.naturillo.hu

Műszaki adatok:

	ProCrea® alapozó vályogvakolat és vályoghabarcs	ProCrea® fedő vályogvakolat
Összetétel:	szitált homok, vályogpor	szitált homok, vályogpor
Szemcsenagyság:	0-2,0mm	0-1,0mm
Ajánlott rétegvastagság:	5-30mm	5-20mm
Struktúra:	-	finomszemcséjű
μ-érték:	10	10
Vízszükséglet:	4,5-6l/zsák	4,5-6l/zsák
Kiadósság:	100HF-típusú vályogelemekhez 10mm-es habarcsvastagságnál kb. 3m ² falhoz 10mm-es rétegvastagságban kb. 1,25m ²	10mm-es rétegvastagságban kb. 1,25m ²
Feldolgozható:	több napig	több napig
Kiszerezés:	25kg-os zsák (szárazhabarcs)	25kg-os zsák, 1000kg-os Big Bag (szárazvakolat)
Felhasználás:	ProCrea® vályogelemek és -téglák falazásához habarcsként beltéri alapozóvakolat / falfűtés beépítéséhez alkalmas / ProCrea® fedő vályogvakolat vagy ProCrea® vályog nemesvakolat alá alapozásként	beltéri, finomszemcséjű fedővakolat

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felület típusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt tanulmányozza az adott termék felhasználási útmutatóját, valamint ellenőrizze, hogy összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbavakolás). Alkalmazás csak sikeres próbavakolás után. A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi adatlapok-utasítások érvényességüket veszítik.

www.naturillo.hu