

**Termékleírás:**

A **KREIDEZEIT** "pure solid" kemény viaszolaj sem oldószert, sem vizet nem tartalmaz, kizárólag természetes olajokból és gyantákból áll, a hatóanyag-tartalom 100%. A gyártás során lenolaj-faolaj keverékben oldunk kíméletesen felolvasztott carnaubaviaszt és kolofónium-gyantákat. A kisméretű lenolaj-molekulák (50-szer kisebb, mint a műgyantáké) mélyen beszívárognak a fába, így védve tartósan és hatékonyan a fát.

Összetétel:

Lenolaj, carnaubaviasz, faolaj, lenolaj-standolaj, faolaj-standolaj, kolofónium-glicerín-észter, ólommentes szárítóanyagok

Tulajdonságok:

- oldószert- és vízmentes, kiadós (egyszeri felhordás szinte mindig elég)
- diffúzióképes, antisztatikus
- selymes fényű, meleg tapintású
- könnyen feldolgozható, javítható
- egyenletesen és mélyen behatol a fába
- nyál- és izzadságálló DIN 53160 szerint
- alkalmas gyermekjátékok kezelésére (DIN EN 71, 3. rész szerint)
- nem repedezik, nem válik törékennyé
- járható, szennyezés- és vízlepergető tulajdonságú
- hosszú feldolgozási időt tesz lehetővé

Felhasználási területek:

Ellenálló felületkezelés beltéri felületekre (fa, parafa, kő), különösen padlók és bútorok esetében. **Nedves, páras helyiségekben használata nem ajánlott.**

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:**Alkalmasszerek:**

Rövidszőrű henger vagy ecset, nagyobb felületekhez padlókeféző gép (puha párnákkal), esetleg puha rongy.

Felület-előkészítés:

A felület legyen kezeletlen, tiszta, száraz, zsírmentes, kémiaileg közömbös és szívóképes. Minimális feldolgozási hőmérséklet: 10°C. A különböző gyártási számú olajokat felhasználás előtt keverje össze. Javasoljuk hogy végezzen próbamázolást, hogy megítélhesse a felület esetleges elszíneződését. A viaszolajat tilos közvetlenül a felületre kiönteni!

Olajozás:

Alacsony hőmérsékleteken, kevésbé nedvszívóképes fák esetén (pl. tölgy), és durvább felületeken **a kemény viaszolajat** ajánlott 20-50% **KREIDEZEIT balzsam terpentínojjal** (Art. Nr. 447) hígítani

1. A kezeletlen fafelületeket tisztítsa meg, csiszolja le (P120-180), az éleket kerekítse le, majd portalanítsa.
2. A felület nedvszívó-képességétől függően egy, vagy két rétegben hordja fel a **kemény viaszolajat**, a két mázolás között szükséges lehet egy köztes csiszolás. A második mázolást nagyon vékonyan, kevés olajjal végezze.
 - Kézi feldolgozás: A viaszolajat kenje fel egyenletesen, 20-30 perc (20°C-on) várakozás után a felületet száraz, bolyhoktól mentes ronggyal törölje addig, amíg egyenletesen selymes kinézetű felületet kap.
 - Gépi feldolgozás: A felhordott viaszolajat 10-30 perc várakozás után puha párnás padlókeféző géppel dolgozza be a felületbe, amíg egyenletesen selymes kinézetű felületet kap.

A viaszolaj törlésénél és polírozásánál ügyeljen arra, hogy a felületen ne maradjon be nem szívódott viaszolaj, ezek később ragacsosan száradnak, eltávolításuk nehézkes. A viaszolaj teljes mennyiségének be kell szívódnia fába, a felületen nem keletkezik réteg.
3. Köztes csiszolás (opcionális): amennyiben a viaszolaj bedolgozása után a fa szálkássá válik, és száradás után durva felület jön létre, csiszolja le a felületet szálirányban (P180-220), majd portalanítsa a felületet.

Viaszolás:

Legalább 48 óra száradási idő (és kevés **marseilles-i szappanos** (Art. Nr. 220) vizes törlés) után víz és **carnaubaviasz-emulzió** (Art. Nr. 420) 1:1 arányú keverékét vékonyan és egyenletesen kenje fel a felületre, majd száradás után polírozza.

Tisztítás és ápolás:

-főleg száraz portöröléssel
 -nedves törléshez használjon langyos vizet és puha rongyot / szivacsot
 -nedves szennyeződések ne hagyjon a felületen megszáradni, ezeket azonnal törölje fel
 -ápoláshoz, a csillogás felhívásához vizes **carnaubaviasz-emulzió** (Art. Nr. 420) használata javasolt.

Várakozási idő:

20°C-on 60% relatív páratartalom mellett 24 óra után száraz, és a mázolás ismétlődhet. Magas nedvességtartalmú levegő, alacsony hőmérséklet, csersav tartalmú felületek (pl. tölgy), és túl sok olaj alkalmazása esetén a száradási idő meghosszabbodhat. A felület végső szilárdságát kb. 4 hét múlva éri el, ez idő alatt használja kímélve.

Szerszámok tisztítása:

A szerszámokat használat után azonnal mossa **balzsam terpentínojjal** (Art. Nr. 447), majd meleg szappanos (**marseilles-i szappan**, Art. Nr. 220) vízzel.

Anyagszükséglet:

A felület nedvszívó-képessége függvényében rétegenként 0,05-0,08 liter/m².

Egyéb:

A természetes olaj-tartalom miatt idővel a kevés fénynek kitett felületeken sötétedés figyelhető meg. El nem távolított vasforgácsok a viaszolajjal való érintkezés során elszíneződéseket eredményezhetnek.

**Kiszerezés:**

Art. Nr.	1500	0,375 l
Art. Nr.	1501	0,75 l
Art. Nr.	1502	2,5 l

Tárolás:

Száraz, hűvös, fagymentes helyen tárolva min. 2 évig eltartható.

Hulladékkezelés:

A termék maradványait ne engedje a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva, így később felhasználhatja. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Vegye figyelembe a lakk- és festék hulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket.

Jelölése:

Nincs, nem veszélyes.

Biztonsági előírások:

A száradóolaj tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye!
Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók (fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen!
Gyermekektől elzártan tárolandó!
Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat. A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik.

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felület típusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

2005.12.