



Termékleírás

A GekkoSOL Lasur szintelen kötőanyag színes, áttetsző bevonatokhoz, különféle törlési, dörzsolési és burkolási lazúrozási technikákhoz GekkoSOL (fal)festék lazúrozására

Kiválóan alkalmas kevésbé igénybevett / kopásnak nem kitett fafelületek (mennyezeti panelek, gerendák) nem sárguló és erősen páraáteresztő festésére-lazúrozására is. Minden Kreidezeit pigmenttel színezhető..

Alkalmas alapok

Alkalmas GekkoSOL festékekre és kezeletlen és nedvszívó fára. Csak beltéri használatra, ott viszont nedves helyiségekben is. Nagyobb mennyiségű felhordás előtt a fa aljzatok esetén az esetleges színváltozások miatt próbafestést kell végezni. Fajától függően a kezelés hatására fa megváltoztathatja természetes színtónusát.

A fentiekén kívül egyéb alapfelületekre nem alkalmas.

Tulajdonságok

- használatra és színezésre kész, egykomponensű
- Kreidezeit pigmentekkel színezhető
- tisztán ásványi alapú
- matt felületet képez
- nem sárgul
- vízzel hígítható
- szagmentes
- gyorsan szárad, akár napi három réteg is felvihető
- nagyon diffúzióképes
- cseppálló
- nem éghető
- könnyen csiszolható
- vegán

Összetétel (volldeklaration)

vízüvegek, szilíciumásványok, szóda víz xantán, cellulóz, élelmiszer tartósítószer (imazalil).

Alapfelülettel szembeni követelmények

Az aljzatnak nedvszívónak, stabilnak, tisztának, száraznak, szilárdnak, zírmentesnek, színező és behatoló anyagoktól, valamint szintetikus gyantáktól mentesnek kell lennie. Fa felület esetén az esetleges bevonatokat (festékek, lazúrok, lakkok, olajok, viaszok stb.) maradéktalanul el kell távolítani.

Felület előkészítés

- Alaposan tisztítsa le az alapfelületet, a laza porló részeket távolítsa el (söpörje le), majd portalanítsa a festendő felületet
- Ellenőrizze a falfelületek egyenletes nedvszívó képességét, szükség esetén vízzel előnedvesítse azokat.
- Gyalult fa esetén jobb a tapadás és szebb a végeredmény, ha P120-as finomságú szálirányú csiszolással készítjük elő a felületet.

Hígítás

• GekkoSol festékkel festett falak

1 rész GekkoSol lazúrt 2 rész vízzel kell hígítani, majd a kiválasztott pigmenttel svagy pigmentekkel színezni.

• Fa felületek

Megfelelően előkészített fa felületeket hígítatlanul, vagy erősen szivóképes fafelületek esetén max. 20% vízzel hígítva kell használni.

Feldolgozása

• GekkoSol festékkel festett falak

Ecsettel, szivaccsal ronggyal, festéssel, vagy dörzsoléssel. Semmiképpen ne hengerrel!

• Fa felületek

természetes sörtéjű lazúr- vagy lakkozó ecsettel enyhén rányomva több irányban festve, a végén egy irányban (szálirányban) eldolgozva. Esetenként az első réteg száradása után P120-as köztes csiszolásra lehet szükség.

Színezése

Kreidezeit ásványi pigmentekkel a hígítatlan GekkoSol lazúr max. 20%-ig színezhető (max. 200g / 1l).

A hígított lazúr literenként max. 75g pigmenttel színezhető. A pigmentek hozzáadása lerövidíti az eltarthatósági időt ezért azt hűvös helyen lezárva kell tárolni és 3 napon belül fel kell használni.

Fafelületek esetén literenként 100-2300g titánfehér pigment bekeverésével meszelt hatású felület érhető el.

Felületvédelem (fán)

A GekkoSOL Lasur fa felületeken dekoratív bevonatokat képez és se nem védi, se nem helyettesíti az olajokat és a lakkokat.

A GekkoSOL lizúrral kezel fafelületek a fokozott igénybevételnek kitett területeken az alábbi módokon kaphatnak kiegészítő védelmet.

karnaubaviasz emulzióval:

Emisszió- és szagmentes, nem lángoló, nem sárgul, selymes, jól illik pl. faburkolatokhoz.

Pórsáfrányviasszal:

Nem sárgul, fokozza a pigmentek színmélységét, szennyeződés- és vízlepergető, kiválóan alkalmas bútorokhoz.

Keményolajjal:

Mézes tónusú és vidám, fokozza a pigmentek színmélységét, szennyeződés- és víztaszító, strapabíró és strapabíró, kiválóan alkalmas padlókra és munkafelületekre.

Rétegfelépítés

- A GekkoSOL falfestékre hígítva maximum 5 rétegben.
- Fa felületre hígítatlanul legfeljebb 2 rétegben. 3 rétegtől felhordás esetén 1:1 arányban vízzel kell hígítani.

További rétegek fényes felületet, leveledést és tapadási hibákat eredményezhetnek. Egy rétegben matt felületet kapunk.

Felújítása / eltávolítása

- Fa felületeken: A GekkoSOL lazúr valamennyi Kreidezeit olajfestékkel, lazúrral és viasszal átfesthető. Alternatív megoldásként a GekkoSOL Lasur csiszolással könnyen eltávolítható. Amennyiben 3 réteg lazúr van a fán, akkor azt átfestés előtt le kell csiszolni.
- A GekkoSOL glazúr minden Kreidezeit falfestékkel átfesthető. Ha a maximális 5 rétegnyi lazúr van a felületen, akkor előbb le kell csiszolni.



termék adatlap
GekkoSOL lazúr
Art. Nr.: 138-139

naturillo
A festék, ami nem árt

Fa padlók lazúrozása

A fapadlók színes olajos vagy színes gyantalazúrral történő lazúrozása nagyon megterhelő munka, amelyet célszerű szakembernek elvégeznie, különösen nagyobb területeken az egyenletes megjelenés érdekében. A feldolgozási hibák kiterjedt csiszolással küszöbölhetők ki, a későbbi javítások nehezkesekek.

A GekkoSOL Lasur a házilagos kivitelezés és kevés tapasztalat esetén is remek lehetőséget kínál.

A fát egyenletesen és pontosan a szá irányában kell átciszolni (szemcseméret P100 - P120), mert a színes lazúrozás kiemeli a fa felületen lévő sérüléseket, vágások, karcolásokat.

Leporolás után vigye fel ecsettel a hígítatlan, pigmentekkel színezett GekkoSOL lazúrt szá irányában egyenletesen, vagy masszírozza bele a fa erezetébe szivaccsal és hagyja megszáradni.

A hibák hígított színes mázzal átdolgozhatók. A "túl sok" szín mennyisége könnyen csökkenthető részleges, vagy teljes csiszolással vagy teljesen eltávolítható magának a fa csiszolása nélkül. A teljes száradás után a lazúr kemény olajjal fixálható (betartva az adott keményolajra vonatkozó előírásokat).

Anyagszükséglet / kiadósság

- Fal-felületek esetén hígítva (hígítási arány 1:2): 1 liter GekkoSOL lazúr (3 liter hígított lazúrnak felel meg) rétegenként kb. 30 m²-re elegendő sima felületen.
- Fa felületeken hígítatlanul: 1 liter GekkoSOL lazúr rétegenként kb. 10 m²-re elegendő (sima felületen).

Kiszerezések

- Art. Nr. 138 1l
- Art. Nr. 1391 5l

Eszközök tisztítása

Használat után azonnal vízzel.

Tárolás / eltarthatóság

A GekkoSOL lazúr bontatlan kiszerezései fagymentes és légmentesen lezárva legalább 12 hónapig eltarthatók. Legfeljebb 25°C-on tárolandó. Zárja le légmentesen a megbontott kiszerezéseket.

Termékmaradványok ártalmatlanítása

Ne dobja a szennyvízbe az egyes alkatrészek termékmaradványait, hanem tartsa azokat légmentesen és később használja fel. A szárított termékmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt lehet ártalmatlanítani. Az üres tiszta csomagolás (PP, fém) szelektív hulladéktárolóba helyezhető.

Címkézés

Nem alkalmazandó, nem veszélyes áru.

Jelölések gem. ChemVOCFarbV

Az engedélyezett VOC szint (A / a kategória): maximum 30 g/l (2010), a termék termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Száradási idő

A bevonat jellemzően 2-3 órán belül porszáraz, és átfesthető.

Figyelmeztetések

Védje a szemet és a bőrt a feldolgozás során (védőszemüveg, kesztyű). Ha szembe vagy bőrrel érintkezik, bő vízzel öblítse ki, és ha szükséges (szem), forduljon orvoshoz. A nem festendő felületeket védje a termék fröccsenésétől, vagy azonnal távolítsa el vízzel a kifröccsenő terméket (visszafordíthatatlan foltok veszélye!).

Vegye figyelembe a természetes anyagokkal szembeni esetleges allergiát. A GekkoSOL festéket nem szabad színes vizesüveggel hígítani, csak GekkoSOL hígítóval.

Ügyeljen a természetes anyagokkal szembeni esetleges allergiára. Tipikus termékzag keletkezik a felhasznált természetes alapanyagok miatt! Gyermekek elől elzárva tárolandó.