



# termék adatlap

## GekkoSOL festék és hígító

Art. Nr.: 142, 137

**naturillo**  
A festék, ami nem árt

### Termékleírás

A GekkoSOL festék egykomponensű, fehér, szilikát alapú falfesték, amely kizárólag ásványi töltőanyagokból, pigmentekből és kötőanyagokból készül.

Különösen ajánlott a szilárdan kötő, stabil régi műanyag alapú festékek, diszperziós festékek, különösen az emulziós festékek felújításához.

A GekkoSOL festék kötőanyaga vízüvegek keveréke. Ezeknek a vízüvegeknek a különleges összetétele és kombinációja rendkívül széles körű alkalmazásokat teremt a tiszta ásványi festékekhez. A GekkoSOL kötőanyaga vízben oldott speciális szilícium -dioxid (kvarc), amelynek fajlagos felülete 500 m<sup>2</sup> / gramm. A GekkoSOL kötőanyagát évszázadok óta használják pl. bor és must szűrésére. A GekkoSOL a gekkóról kapta a nevét, amelynek lábain milliányi finom szőrszál található, és lehetővé teszi, hogy ugyanazon tapadási elv alapján ragaszkodjon a fejéhez és a sima felületekhez.

### Alkalmas alapok

A GekkoSOL festék számos beltéri felületen alkalmas festetlen felületek festésére, illetve már festett felületek átfestésére:

- Szilárdan régi, műanyag alapú festékek, különösen az emulziós festékek. Latexfestékekhez csak pozitív próbafestés után alkalmas.

- régi festékek
- gipsz, mézsgipsz, mézscement és mézsvakolatok
- gipszkarton és gipszrost (kivéve a Rigidur H -t).
- beton.

A friss mész alapú vakolatokat, glettanyagokat és festékeket legkorábban 4 hetes várakozási idő után szabad GekkoSOL festékkel átfesteni.

### Tulajdonságok

- nagyon jó fedés, fehér szín
- használatra kész, egykomponensű
- Kreidezeit pigmentekkel színezhető
- tisztán ásványi alapú
- a legtöbb felületen erős tapadás
- ellenáll savaknak, lúgoknak és sok oldószernek
- nagyon diffúzióképes
- cseppálló, fröccsenő víz álló
- penészgátló a lúgosság miatt
- nem tartalmaz szerves kötőanyagokat
- sűrűség: kb. 1,75 kg / liter
- vegán

### Összetétel (volldeklaration)

vízüvegek, szilíciumásványok, kréta, talcum, titándioxid, szóda, xantán, víz, cellulóz, élelmiszer tartósítószer (imazalil).

### Alapfelülettel szembeni követelmények

Az aljzatnak nedvszívónak, stabilnak, tisztának, száraznak, szilárdnak, zsírmentesnek, színező és behatoló anyagoktól, valamint szintetikus gyantáktól mentesnek kell lennie. Távolítsa el alaposan a régi enyvesfestékeket és más krétás(odó) vagy instabil régi festékeket.

### Felület előkészítés

- Alaposan mossa le a tapéta ragasztó maradványait az alapfelületről a laza porló részeket távolítsa el (söpörje le), majd portalanítsa a festendő felületet
- A műanyag és festett felületeket érdesítse csiszolással.
- Ellenőrizze a régi bevonatok jó tapadását, és szükség esetén távolítsa el a laza részeket.
- Távolítsa el a zsaluolaj maradványokat a betonról.

- Távolítsa el a laza vakolatot és a falrészeket, és javítsa ki azonos típusú anyaggal.
- Az aljzaton lévő ütő- és színezőanyagokat le kell zárni sellak szigetelő alapozóval (nr.234) a festék felhordása előtt vagy az első festékréteg után.
- A fa, forgácslap, rétegelt lemez és farostlemez nem megfelelő alapfelületek.
- Tisztítsa meg a penésszel fertőzött ásványi alapokat szódalúggal.
- Gipsz aljzatok nagyon erős nedvszívó képességgel nedvesítési próbával ellenőrizendők. Szükség esetén stabilizálja az enyhén porló aljzatokat, vakolatokat, legalább 1:1 arányban vízzel hígított kálicsvízzel (nr.607). A gipsz- és gipsztartalmú vakolatokat és gletteket kazeines alapozóval kell alapozni (nr. 145). A következő munkafázisig várakozási idő egyenként körülbelül 12 óra.

### Rétegtrend / hígítás

#### 1. világos nem kontrasztos felületek

1 réteg GekkoSol festék, az aljzat nedvszívó képessége függvényében max. 10% GekkoSol hígítóval hígítva.

#### 2. sötétebb kontrasztos felületek

Első réteg: GekkoSol festék, az aljzat nedvszívó képessége függvényében max. 10% GekkoSol hígítóval hígítva.

Második réteg: GekkoSol festék, az aljzat nedvszívó képessége függvényében hígítatlanul, vagy max. 10% GekkoSol hígítóval hígítva. A festék aKreidezeit egyéb falfestékeivel átfesthető.

### Feldolgozása

A GekkoSOL festék hengerelhető vagy ecsettel festhető. Minden nedvszívó felületen, pl. B. mézscement vakolat és gipszvakolat, a bevonat hígítása GekkoSOL hígítóval 10 térfogat%-ig javasolt. A GekkoSOL festék nagyon erős fedőképességű, ezért nagyon vékonyan kell felhordani. A túl vastag festékréteg repedésekhez vezethet. Ezért a festéket csak rövid szálú festőhengerekkel (max. 1,5 cm hajhosszúság) vagy festőecsettel (quast) szabad feldolgozni.

### Színezése

Kreidezeit ásványi pigmentekkel a színezés 10 tömeg%-ig végezhető. A GekkoSOL festék maximum 10% Kreidezeit föld- és ásványi pigmenttel (max. 100 g pigment 1 liter festékben) színezhető. Vas-oxid pigmentek csak maximum 5%-ig.. A pigmenteket keverés előtt a GekkoSOL hígítóba kell keverni. A pigmentek egymással is keverhetők. Lásd pl. a 250-es Kreidezeit színskála.

**Fontos!** Az alábbi Kreidezeit pigmentek korlátozottan alkalmasak szilikátfesték színezésére: sienna vörös (nr. 824), vöröses umbra (nr. 808) és vörösesbarna umbra (nr. 825). A hozzáadott pigmentek korlátozhatják az eltarthatóságot. A színezett szilikátfestékek esetében a mézsfestékekhez hasonló jellegzetesen felhős megjelenés nem hiba.

### Kiszerezések

- Art. Nr. 142.0 1l
- Art. Nr. 142.1 5l
- Art. Nr. 142.2 10l

### Anyagszükséglet / kiadósság

Kb. 0,125l / m<sup>2</sup> GekkoSOL festék rétegenként.

A felület nedvszívó képességétől és jellegétől, valamint a festési technikától függően az anyagszükséglet nagymértékben változhat. Pontos értékeket csak az adott felületen elvégzett próbafestéssel lehet meghatározni!

*Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felületfajták miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik. Forgalmazza:*

2021.  
08.26.



# termék adatlap

## GekkoSOL festék és hígító

Art. Nr.: 142, 137

**naturillo**  
A festék, ami nem árt

### Eszközök tisztítása

Használat után azonnal vízzel.

### Tárolás / eltarthatóság

A GekkoSOL festék bontatlan kiserelése fagymentes és légmentesen lezárva legalább 12 hónapig eltartható. Legfeljebb 25°C-on tárolandó. Zárja le légmentesen a megbontott vödörket. Helyezzen a fóliát a festék felületére, hogy megakadályozza a kiszáradást és a bőrösödést.

Visszazárás előtt teljesen távolítsa el a fedőre és a vödör szélére tapadó festéket.

### Termékmaradványok ártalmatlanítása

Ne dobja a szennyvízbe az egyes alkotórészek termékmaradványait, hanem tartsa azokat légmentesen és később használja fel. A szárított termékmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt lehet ártalmatlanítani. Az üres tiszta csomagolás (PP, fém) szelektív hulladéktárolóba helyezhető.

### Címkézés

Nem alkalmazandó, nem veszélyes áru.

### Jelölések

gem. ChemVOCFarbV

Az engedélyezett VOC szint (A / a kategória): maximum 30 g/l (2010), a termék termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

### Száradási idő

A bevonat 2-3 órán belül porszáraz, és legkorábban 12 óra múlva festhető.

### Figyelmeztetések

Védje a szemet és a bőrt a feldolgozás során (védőszemüveg, kesztyű). Ha szembe vagy bőrrel érintkezik, bő vízzel öblítse ki, és ha szükséges (szem), forduljon orvoshoz. A nem festendő felületeket védje a termék fröccsenésétől, vagy azonnal távolítsa el vízzel a kifröccsenő terméket (visszafordíthatatlan foltok veszélye!).

Vegye figyelembe a természetes anyagokkal szembeni esetleges allergiát. A GekkoSOL festéket nem szabad színes vizesüveggel hígítani, csak GekkoSOL hígítóval.

Ügyeljen a természetes anyagokkal szembeni esetleges allergiára. Tipikus termékiszag keletkezik a felhasznált természetes alapanyagok miatt! Gyermek elől elzárva tárolandó.

### Veszélyek

- EUH 210 – Kérésre biztonsági adatlap kapható.
- EUH 211 – Figyelem! Permetezés közben veszélyes, belélegezhető cseppek képződhetnek. A permetet vagy a ködöt nem szabad belélegezni.

### Biztonsági előírások

- P260 – A por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzése tilos.

A GekkoSOL festék hígításához kizárólag a GekkoSOL hígító használható:

## GekkoSOL Hígító (nr.137)

### Összetétel (Volldeklaration)

vízüvegek, víz.

### Kiserelések

- Art. Nr. 137 1l

### Eszközök tisztítása

Használat után azonnal vízzel.

### Tárolás

Száraz, hűvös, de fagymentes helyen és légmentesen lezárva legalább 1 évig tárolható.

### Termékmaradványok ártalmatlanítása

Ne dobja a szennyvízbe az egyes alkotórészek termékmaradványait, hanem tartsa azokat légmentesen és később használja fel. A szárított termékmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt lehet ártalmatlanítani. Az üres tiszta csomagolás (PE) szelektív hulladéktárolóba helyezhető.

### Címkézés

Nem alkalmazandó, nem veszélyes áru.

### Jelölések

gem. ChemVOCFarbV

Az engedélyezett VOC szint (A / a kategória): maximum 30 g/l (2010), a termék termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

### Címkézés

Nem alkalmazandó, nem veszélyes áru.

### Figyelmeztetések

Védje a szemet és a bőrt a feldolgozás során (védőszemüveg, kesztyű). Ha szembe vagy bőrrel érintkezik, bő vízzel öblítse ki, és ha szükséges (szem), forduljon orvoshoz. A nem festendő felületeket védje a termék fröccsenésétől, vagy azonnal távolítsa el vízzel a kifröccsenő terméket (visszafordíthatatlan foltok veszélye!).

Vegye figyelembe a természetes anyagokkal szembeni esetleges allergiát. A GekkoSOL festéket nem szabad színes vizesüveggel hígítani, csak GekkoSOL hígítóval.

Ügyeljen a természetes anyagokkal szembeni esetleges allergiára. Tipikus termékiszag keletkezik a felhasznált természetes alapanyagok miatt! Gyermek elől elzárva tárolandó.

*Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felületípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik. Forgalmazza:*

[naturillo.hu](http://naturillo.hu)

2021.  
08.26.