Kazeines festékalapozó

Art. Nr.: **145**

Termékleírás

Sokoldalú, színtelen, átlátszó alapozó a későbbi bevonatokhoz, vékonyvakolatokhoz: Kreidezeit kazeinfestékekhez, mészfestékekhez és vakolatokhoz a belső térben. A Kreidezeit kazeines alapozó nem csökkenti a vakolatok páradiffúziós ellenállását (sD értéke <0,01 m), ezért ideális alapozó, különösen agyag- és mészvakolatoknál.

Felhasználása

Alkalmas minden kezeletlen és nedvszívó alapfelület feldolgozására, mint például agyag-, mész-, mészcement- és gipszvakolatok, gipszkarton és gipszrostlemezek, kő, beton. A nedvszívó régi bevonatok alapozásához felújításuk/átfestésük előtt is ajánlott: pl. Kreidezeit kazeinfestékek, agyagfestékek, mészfestékek és emulziós festékek. Nem alkalmas minden sima, nem nedvszívó felületre és tartósan nedves felületre. A vakolatok, különösen a beltéri agyagvakolatok átlátszó megszilárdításához ki kell próbálni egy tesztfelületen (lásd: „Tippek"). A kazein alapozó használatát a Kreidezeit különféle festék- és vakolatrendszereiben a vonatkozó termékismertető ismerteti.

Tulajdonságok

- vízzel keverhető por
- Csökkenti az erősen nedvszívó alapfelületek nedvszívó képességét és kiegyensúlyozza az aljzat abszorpciós különbségeit
- megszilárdítja az enyhén porló felületeket.
- nagyon jó behatoló képességű
- színtelen átlátszó
- könnyen feldolgozható
- nagyon gazdaságos
- rendkívül diffúzióképes
- tartósítószerektől mentes
- a festékmaradványok komposztálhatók

Összetétel (Volldeklaration)

Kazein (tejfehérje), szóda.

Alkalmas szerszámok

Jó minőségű natúrsörtés ecsetek és homlokzati ecsetek. Ne hengerezze és ne használjon festékszórót.

Alapfelülettel szembeni követelmények

A felület legyen stabil, szilárd, egyenletesen száraz, egyenletesen (mindenhol egyformán) szívóképes, egyenletesen strukturált, pormentes, tiszta, és zsírmentes. Ha az alap strukturáltsága vagy szívóképessége nem egyenletes, a lefestett felület fényessége és színintenzitása is egyenetlen lehet.

Felület előkészítés

A felületnek nedvszívónak, tisztának, száraznak, szilárdnak, zsírmentesnek és behatolóképes vagy színező anyagtól mentesnek kell lennie.

- Régi enyvvakolatokat és krétás bevonatokat alaposan távolítsa el.
- Az esetleges tapétaragasztó-maradványokat alaposan mossa le.
- A felületet portalanítsa, porló alapokat kefélje le. Régi bevonatok szilárdságát ellenőrizze, laza részeket távolítsa el.
- Friss vakolatokat hagyja teljesen kiszáradni, és megkötni.
- A felületről mindennemű rárakódást-bőrösödést távolítson el. Betonfalról az esetleges zsaluolaj-maradványokat távolítsa el.
- A hiányzó részeket azonos anyaggal pótolja.
- Színben átütő részeket az első réteg mészfesték felhordása után timsó-alapozóval (Art. Nr. 101) kezelje. Próbakezelés szükséges.
- Penészes részeket kezelje szódával (Art. Nr. 992).

Az alapozó bekeverése

A kazeines alapozó keverésének legjobban egy 10 literes vödör és egy keverőgép (vagy fúrógép) + keverőszár segítségével oldható meg. A papírtasak tartalmát (250g) folyamatos keverés közben 3 liter tiszta hideg vízbe öntjük. Ügyeljen arra, hogy az összes csomó fel legyen oldva. Kb. 30 perces duzzadási idő után keverjük újra alaposan át és hígítsuk fel további 5 liter vízzel.

Felhasználása

A kazeines alapozót egyenletesen és kiadósan vigye fel, de feltétlenül csak annyit, amennyit a felület képes felszívni. Az esetleges felesleget (fényes nedves területeket) még száradás előtt ruhával el kell távolítani. Az alkalmazás minimális hőmérséklete legalább 8°C. A bekevert alapozót még aznap fel kell használni. Semmilyen körülmények között ne dolgozzon tovább rossz vagy erjedt szagú festékkel, mert a szag a száradást követően is hosszú ideig megmaradhat.

Száradási idő

20° C-on és 65% páratartalom mellett kb. 8 óra múlva átfesthető, vagy vakolható. Alacsonyabb hőmérsékleten és/vagy magasabb páratartalom mellet a száradási idő megnövekedhet.

Anyagszükséglet

Sima, glettelt felület esetén a tasak (250g) tartalma 40-60m² felületre elegendő. A kiadósság a felület strukturáltságától, nedvszívó képességétől, nedvességtartalmától és a környezeti feltételektől függően változhat. A pontos kiadósság helyben az adott felületen ellenőrizhető.

Kiszerelések

- Art. Nr. 145 250g

Tárolás

Száraz, hűvös, de fagymentes helyen és légmentesen lezárva legalább 2 évig tárolható.

Eszközök tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel tisztítandók.

Termékmaradványok ártalmatlanítása

A megmaradt festéket ne öntse a csatornahálózatba, a kiszáradt festékek komposztálhatók, vagy háztartási hulladékként kezelendők. A kiürült csomagolást (papír) helyezze a szelektív hulladékgyűjtőbe.

Jelölések

Nincs, nem veszélyes.

Jelölések gem. ChemVOCFarbV

Az engedélyezett VOC szint (A / A kategória): maximum 30 g/l (2010), a termék termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Diszperziós festékek átfestése

Az agyag és más vakolatok a későbbi festés, vagy vakolás nélküli átlátszó fixálásához a Kreidezeit fal-lazúrt javasoljuk (nr.760 Részletek a fal-lazúr adatlapjában.

Figyelmeztetések

A festék a benne lévő természetes kötőanyag miatt a jellegzetes szagú (tejtermék illatú), mely a teljes kiszáradást követően szépen lassan megszűnik. Gyermekektől elzárva tartandó.

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások, illetve a különböző anyag- és felülettípusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket vesztik.