

Termékleírás

A Vega falfesték növényi kazeint (növényi fehérjét) tartalmaz kötőanyagként. Az olasz márványliszt elegáns, harmonikusan világos törtfehér tónust ad a festéknek, mindezt titánfehér és optikai fehérítők nélkül. A gyártás során szóda segítségével a növényi fehérjét "lebontják" fehérjeragasztóvá, természetes festék kötőanyaggá. A porfestékként történő gyártás csökkenti a szállítási költségeket és a csomagolási hulladékot, meghosszabbítja az eltarthatósági időt, így kémiai tartósító adalékok hozzáadása elkerülhetővé vált.

Alkalmas alapok

Fal- és mennyezettfesték beltéri használatra minden teherhordó és nedvszívó vakolaton (agyag, mész, gipsz, cement), gletteken, fűrészpores tapéta, valódi papír tapéta, papírvlies, gipszkarton, gipszrostlap építőlapok és beton. Sikeres próbafestést követően stabil, matt és nedvszívó emulziós festékekre is használható. Nedves párás helyiségekhez a Kreidezeit mészfestékeket festéket ajánljuk (nr. 886-888).

Tulajdonságok

- vízzel keverhető porfesték
- könnyen feldolgozható
- nagyon diffúzióképes, antisztatikus
- kiváló fedőképességű
- természetesen fehér a finom márványlisztnek köszönhetően
- titánfehér mentes
- áttörölhető és többször átfesthető
- minden összetevője természetes eredetű
- tartósítószerrel nélküli
- szintetikus kötőanyagoktól mentes
- vegán

Összetétel (Volldeklaration)

Márványliszt, kréta, növényi fehérje, porcelánföld, mészhidrárt, szóda, metil-cellulóz (cellulózenyv).

Alkalmas szerszámok

Jó minőségű

- ecsetek (pl. korongecset)
- középhosszú szálú (18-20mm) festőhengerek

Alapfelülettel szembeni követelmények

A felület legyen stabil, szilárd, egyenletesen száraz, egyenletesen (mindenhol egyformán) szívóképes, egyenletesen strukturált, pormentes, tiszta, és zsírmentes. Ha az alap strukturáltsága vagy szívóképesége nem egyenletes, a lefestett felület fényessége és színintenzitása is egyenetlen lehet.

Felület előkészítés

Az egyenetlen struktúrájú és/vagy szívóképesű vakolatokat, javításokat, csak az illesztéseknél glettel építőlemezeket (pl. gipszkarton) teljes felületen glettelni kell KREIDEZEIT natúr márványglettel, vagy dekorvakolattal, vagy szükség esetén vlies-tapétával átragasztani.

- Régi envyvakolatokat és krétás bevonatokat alaposan távolítsa el.
- Az esetleges tapétaragasztó-maradványokat alaposan mossa le.
- A felületet portalanítsa, porló alapokat kefélje le. Régi bevonatok szilárdságát ellenőrizze, laza részeket távolítsa el.
- Friss vakolatokat hagyja teljesen kiszáradni.
- A felületről mindennemű ráakodást-bőrösödést távolítsa el. Betonfalról az esetleges zsáluolaj-maradványokat távolítsa el.
- A hiányzó részeket azonos anyaggal pótolja.
- Színben átütő részeket az első réteg mészfesték felhordása után timsó-alapozóval (Art. Nr. 101) kezelje. Próbakezelés szükséges.

- Penészes részeket kezelje szóddal (Art. Nr. 992).
- A száraz építőlemezeket (gipszkarton, gipszrostlapok stb.) teljes felületen glettelni kell (Q4), vagy papírvlies tapétával tapétázni.
- Az egyenetlen felületű és/vagy szívóképesű falakat legalább 1,5mm vastagságban teljes felületen át kell vakolni (pl. márványglettel, vagy rusztikus dekorvakolattal).

Alapozás

Mindenfajta vakolatot, glettelést, glettel építőlapokat (gipszkarton, gipszrost) és betonfelületet vega- (nr. 2104) vagy kazeines alapozóval (nr. 145) kell alapozni és **hagyni kell teljesen kiszáradni**. Papírtapétákat és papírvlies tapétákat, valamint régi diszperziós festékeket nem kell alapozni.

Festék bekeverése

Keverje el a port a megadott mennyiségű tiszta, hideg vízzel, amíg a keverék nem lesz csomómentes. (A csomómentesség érdekében érdemes a festékporból és a kimért víz egy részéből egy sűrűbb állagú csomómentes keveréket készíteni, majd ezt a maradék vízzel véglegesre hígítani) Ehhez használjon erős fűrőt, vagy festékeverőt keverőszárral. Min. Hagyja 30 percig pihenni, majd a feldolgozás előtt ismét alaposan keverje el. A túl magas fordulatszám kerülendő, mert a festék felhabosodását eredményezheti.

Vízigény / hígítás

A festéket sűrűségét vízzel úgy kell beállítani, hogy az az aljzathoz jól illeszkedő kenhetőségű legyen; ehhez esetleg az ajánlottól tovább kell hígítani. A túlzott hígítás a fedőképesség csökkenését eredményezheti.

- Hengerezéshez: 1 kg festékport összekeverünk 650 ml vízzel, ha szükséges, legfeljebb 100 ml-el tovább hígítjuk.
- Ecsettel való festéshez: 1 kg festékport összekeverünk 750 ml vízzel, ha szükséges, legfeljebb 100 ml-el tovább hígítjuk.

Feldolgozási feltételek

Minimum feldolgozási hőmérséklet: 8°C. A feldolgozás során rendszeres időközönként át kell keverni a festéket a leülepedés elkerülése érdekében. A teljes lefedettséghez általában 2 réteg szükséges. Ne próbálja a sötét és nagy kontrasztú felületeket egy réteg festékkel letakarni; a túl nagy felhordási vastagság károsíthatja a festéket! Hagyja, hogy a felvitt festékrétegek teljesen kiszáradjanak, mielőtt átfestene. A festék festéskor (nedvesen) kissé áttetsző, és csak kiszáradás után éri el teljes fedőképességét.

- Ecsettel: Homlokzati ecsettel egyenletesen nedves a nedvesre módon, hossz és keresztirányban is.
- Hengerrel: nedves a nedvesre módon, hossz és keresztirányban is hengerelve, a végső hengerezés az egész felületen mindig egy irányban történjen.

A bekevert festéket még aznap fel kell használni. Semmilyen körülmények között ne dolgozzon tovább rossz vagy erjedt szagú festékkel, mert a szag a száradást követően is hosszú ideig megmaradhat.

Színezés

A vega falfesték akár 10% Kreidezeit föld- és ásványi pigmentekkel is színezhető (1 kg porfestékhez max. 100 g pigment). A színezés többféle módon lehetséges:

- a) a kevés vízzel csomómentesre kevert pigmentet adjuk a már vízzel csomómentesre kevert festékhez.
- b) A porfestéket és a pigmentport még szárazon homogénre keverjük, majd ez után adjuk hozzá a vizet.

A színminta-táblázatok a honlapunkon (www.naturillo.hu) megtalálhatók.

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettipusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbafestés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

naturillo.hu

2021.
10.04.

Átfesthetőség és felújítás

Felújításkor a vega falfesték, vega falfestékkel, kazeines festékkel, mészfestékekkel, vályogfestékekkel és enyvesfestékkel is átfesthető. Vega- (nr. 145) vagy vega (nr. 2104) alapozóval történő alapozás megkönnyíti az átfestést.

Száradási idő

20° C-on és 65% páratartalom mellett kb. 8 óra múlva átfesthető, a teljes száradás és kötés kb. 24 óra. Alacsonyabb hőmérsékleten és/vagy magasabb páratartalom mellett a száradás lassabb.

Anyagszükséglet

Sima, glettel és alapozott felület esetén rétegenként 145g /m2.

A kiadósság a felület strukturaltságától, nedvszívó képességétől, nedvességtartalmától és a környezeti feltételektől függően változhat.

Kiszerezések

- Art. Nr. 2105 2,5kg
- Art. Nr. 2106 5kg
- Art. Nr. 2107 10kg
- Art. Nr. 2108 25kg

Tárolás

Száraz, hűvös, de fagymentes helyen és légmentesen lezárva legalább 1 évig tárolható. Kisebb mennyiségek javítási célokra lefagyasztható eltárolhatók.

Eszközök tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel tisztítandók.

Termékmaradványok ártalmatlanítása

A megmaradt festéket ne öntse a csatornahálózatba, a kiszáradt festékek komposztálhatók, vagy háztartási hulladékként kezelendők. A kiürült csomagolást (papír) helyezze a szelektív hulladékgyűjtőbe.

Jelölések

Nincs, nem veszélyes.

Jelölések gem. ChemVOCFarbV

Az engedélyezett VOC szint (A / A kategória): maximum 30 g/l (2010), a termék termék max. 1 g/l VOC-t tartalmaz.

Diszperziós festékek átfestése

A régi bevonatnak szilárdnak, mattnak és kissé nedvszívónak kell lennie. A jobb tapadás érdekében javasolt porfesték kg-onként 30 ml pórsáfrányolaj (nr. 370) hozzáadása. Az olajat folyamatos keverés közben a már bekevert festékhez kell hozzáönteni. A piszkos diszperziós festékeket a kazeinfesték felvitele előtt meg kell tisztítani (por- és zsírtalanítani). Próba festés erősen ajánlott!

Figyelmeztetések

A festék a benne lévő természetes kötőanyag miatt a jellegzetes szagú (tejtermék illatú), mely a teljes kiszáradást követően szépen lassan megszűnik. Gyermekektől elzárva tartandó.