



## Termékleírás

A Kreidezeit kerti bútorolaj szennyeződés- és víztaszító, páradiffúzióra nyitott biocid mentes kültéri olaj új kerti bútorok első kezelésére, valamint a már olajozott fa karbantartása és frissítése. A Kreidezeit kerti bútorolaj szintelen. Mélyen behatol a fába, elmélyíti a fa színét és kiemeli annak erezetét. Pigmentek hozzáadásával megelőzhető a fa elszürkülése, illetve a már megszürkült felületek is átszínezhetőek (lásd pl. „olajok színezése pigmentekkel” szinkártya). Természetes és megújuló alapanyagokból készül. Nem alkalmas festett felületek kezelésére.

## Tulajdonságok

- szennyeződést és víztaszító
- természetes oldószert tartalmaz, nagyon kiadós
- nem reped, nem hámlik és nem válik el pikkelyesen a felülettől
- diffúzióra nyitott, antisztatikus, meleg tapintású
- átlátszó, mézszínű, színtkiemelő (élénkítő) hatású
- kiváló behatoló hatású
- könnyen kezelhető és javítható
- alkalmas gyermekjátékok festésére EN 71-3 szerint
- nyál- és izzadságálló a DIN 53160 szerint
- biocidektől mentes
- kobalt, ólom és bárium mentes
- vegán

## Összetétele. (Volldeklaration)

Lenmagolaj, lenolaj-standolaj, tungolaj-standolaj, gyanta-glicerín-észter, balzsamterpentinolaj, mangánszáritóanyag (szikkatív).

## Alkalmas szerszámok

Jó minőségű ecset, oldószerálló szivacs, szösmentes pamutrongy.

## Próbafejtés

Próbafejtés mindenképpen ajánlott, nem feltűnő helyen, különösen nagy felületek lefestése előtt az esetleges színváltozások elkerülése érdekében

## Alapfelülettel szembeni követelmények

A felületnek kezeletlennek, pormentesnek, tisztának, száraznak, zsírmentesnek, kémiaileg semlegesnek és nedvszívónak kell lennie. Feldolgozási hőmérséklet legalább 10°C Fa nedvességtartalma <15%. Ne használja nedves fán!

## Feldolgozás

Használat előtt rövid ideig rázza fel a terméket. A terméket legalább kétszer alkalmazzuk közbenső szárítással kezeletlen faanyagon. A második alkalmazás előtt szükség lehet közbenső csiszolásra. Feldolgozás előtt keverje össze a különböző gyártási számú kiegészítőket. A terméket nem szabad felületekre önteni! Tisztítsa meg és távolítsa el a port a kezeletlen alapokról. A Kreidezeit kertibútor olaj hígíthatatlanul alkalmazandó. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a kültéri faanyagokat rozsdamentes fémcavarokkal és szerelvényekkel kell ellátni, különben olajjal való érintkezéskor sötét elszíneződés léphet fel. Feldolgozási és szárítási hőmérséklet legalább 10°C, legalább 48 órán át.

## 1. Alapcsiszolás

Az új és viharvert fafelületeket egyaránt csiszolja át P 80-100 szemcseméretű csiszolóvászonnal, az éleket kerekítsen le. Ne csiszoljon finomabbra, különben a fa tömörödik, és nem képes elegendő olajat felszívni.

Az új, túl sima, gyalult vagy a kelletnél finomabbra csiszolt fákat P 80-100-as átciszolással "lehet kinyitni".

A csiszolás után alaposan távolítsa el a port. lazúrt egyenletesen

## 2. Első réteg

A terméket egyenletesen vigye fel ecsettel ronggyal vagy szivaccsal. Kerülje az összefolyásokat, vagy oszlassa el azokat Távolítsa el minden festékfelhalmozódást a sarkokról ecsettel. 0-20 perc elteltével alaposan dörzsölje meg a kezelt területet száraz, szösmentes ruhával, amíg a felület egyenletes, selyem matt megjelenésű lesz.

Dörzsöléskor ügyeljen arra, hogy minden fel nem szívódott olajat teljesen eltávolítsa, különben fényes vagy ragacsos területek maradhatnak. A Kreidezeit kertibútorolajnak teljesen be kell hatolnia a fába, és nem képezhet réteget a fán.

## 3. Közbenső csiszolás (opcionális)

Közbenső csiszolás csak akkor szükséges, ha a felület az első réteg után durván száraz, pl. felálló farostokkal. Közbenső csiszolás csiszolópapírral (P 100-120) szálirányban ajánlott. Utána alaposan távolítsa el a port.

## 4. Második / zárórég(ek)

Ismételje meg a mázolást az első rétegnél leírtak szerint.

## Színezés

A termék valamennyi Kreidezeit föld- és ásványi pigmenttel színezhető. Néhány példa megtekinthető az olajok színezése pigmentekkel színmintában.

A színezéshez először keverje össze a pigmenteket egy kevés termékkel, hogy csomómentes paszta (massza) legyen, és csak ezután keverje bele a fő mennyiségbe. A pigmenteket szükség szerint összekeverhetjük egymással. Az ultramarin kék és ibolya nem alkalmasak kültéri használatra, mivel nem időjárásállóak. Csekély UV védelme miatt a titánfehér szintén nem ajánlott kültéri használatra.

Alternatív megoldásként a terméket tetszőleges arányban színezhetjük színes fedőfestékekkel (nr. 1100-1115).

## Hígítás

A terméket hígíthatatlanul használják, de szükség szerint terpentínolajjal hígítható (nr.447).

## Száradási idő

Száraz és újralfesthető 20°C-on, 60% rel. páratartalom esetén kb. 24 óra elteltével, tannin tartalmú faanyagokon (tölgy stb.) legalább 48 óra. A magas páratartalom, a hideg és a tannin jelentősen meghosszabbítja a száradási időt. Kb. 4 hét után éri el végleges keménységét és ellenállóképességét, addig kíméletesen kell használni és óvni a víztől.

## Felújítás

A felújításra legkésőbb akkor van szükség, amikor a pigmenteket a eső kimosta, vagy ha elszürkült illetve megfakul a felület, illetve könnyen beissza a vizet.

A nagyon makacs szennyeződéseket előzetesen eltávolíthatjuk éles csiszolószivaccsal, csiszolófíccsel vagy csiszolópapírral (P 100).

Enyhén csiszolja át a fényes területeket (P 100). Végül 1-2X kenje át. A felújítások gyakorisága nagymértékben függ az időjárás intenzitásától és a karbantartástól. A felújítási munkáknál nincsenek meghatározott időintervallumok.

## Felület tisztítása

Ha nem túl piszkos, csak langyos vízzel tisztítsa adalékok nélkül. Ha erősen szennyezett, tisztítsa meg vízben oldott marseille-i szappannal (nr.223) vagy Korfu-szappannal (nr.226).

A Kreidezeit faanyag környezetbarát, és szándékosan nem tartalmaz fungicideket. Ezért fontos, hogy legalább fél évente megvizsgálja a

*Az adatlapokban leírt információkat a gyártó és a forgalmazó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettipusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbafejtés, próbavakolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok és előírások betartása. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.*

Forgalmazza: Naturillo kft.

[naturillo.hu](http://naturillo.hu)

2020.  
10.23.

kültéri területek felszínét és a vízkondenzáció okozta esetlegesen megjelenő gomba (penész) telepeket szappanos vízzel eltávolítani.

### Eszközök tisztítása

Használat után azonnal terpentinolajjal (nr. 447), majd marseilles-i szappanos (nr.223) vagy Korfu-szappanos (nr.226) vízzel.

### Anyagszükséglet

Az aljzat nedvszívó képességétől függően kb. 0,04-0,10 liter/m<sup>2</sup> rétegenként. A fokozottan nedvszívó faanyagoknál megnövekedett fogyasztásra lehet számítani. A pontos anyagszükséglet csak próbafestéssel határozható meg. A kiadósság a felület strukturáltságától, nedvszívó képességétől, nedvességtartalmától és a környezeti feltételektől függően változhat.

### Kiszerezések

- Art. Nr. 309 0,5l

### Tárolás, minőségmegőrzési idő

Száraz, hűvös, de fagymentes helyen légmentesen lezárva a gyártástól számított legalább 2 év. Gyártási idő (nap hónap év) lásd a csomagoláson.

### Termékmaradványok ártalmatlanítása

Ne dobja a termék maradványait a szennyvízbe, hanem tartsa légmentesen lezárva és később használja fel. A kiszáradt termékmaradványokat a háztartási hulladékkal együtt lehet ártalmatlanítani. Tegyen teljesen üres edényeket a szelektív gyűjtőbe. Vegye figyelembe a festék és a festékmaradványok ártalmatlanítására vonatkozó hatályos hatósági előírásokat.

### Megjegyzések

A természetes olajok tartalma miatt sötét sárgulás fordul elő olyan felületeken, ahol kevés a fény. A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely idővel eltűnik. A festéskor el nem távolított vaslemezek, csavarok és egyéb kötélemek a lazúrral érintkezve elszíneződést okozhatnak a fán. Az esetleges gombásodásért felelősséget nem vállalunk.

### Jelölések ChemVOCFarbV szerint

Az engedélyezett VOC szint (Kat. A/f): maximum 700 g/l (2010), a termék termék max. 490 g/l VOC-t tartalmaz.

### Figyelmeztetések

A termékkel átítatott munkaanyagok, mint pl Pl. tisztító rongyokat, szivacsokat, csiszolási port, polírozó párnákat nem kiszáradt olajjal, légmentesen zárjon fémtartályokban vagy vízben, és különösen ügyeljen arra, hogy olaj ne érintkezzen porózus szigetelőanyagokkal,

különben fennáll a veszélye a növényi száradóolajtartalom miatt bekövetkező spontán égésnek. Maga a termék nem öngyullad

Ügyeljen a természetes anyagok esetleges allergiájára. Tárolja gyermekektől elzárva.



### Veszélyek

- H226 – Tűzveszélyes folyadék és gőz.
- H302 – Lenyelve ártalmas.
- H304 – Lenyelve és a légutakba kerülve halálos lehet.
- H312 – Bőrrel érintkezve ártalmas.
- H315 – Bőrirritáló hatású.
- H319 – Súlyos szemirritációt okoz.
- H332 – Belélegezve ártalmas.
- H411 – Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz.
- EUH 208 Balsamterpentin olajat tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

### Biztonsági előírások

- P261 – Kerülje a por/füst/gáz/köd/gőzök/permet belélegzését.
- P280 – Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/ arcvédő/hallásvédelem/... használata kötelező.
- P301+310 – LENYELÉS ESETÉN: Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
- P303+361+353: HA BŐRRE (vagy hajra) KERÜL: Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni. A bőrt le kell öblíteni vízzel [vagy zuhanyozás].
- P305+351+338: SZEMBE KERÜLÉS ESETÉN: Óvatos öblítés vízzel több percen keresztül. Adott esetben kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.
- P312 – Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/ orvoshoz.
- P331 – TILOS hánytatni.
- P333+313 – Bőrirritáció vagy kiütések megjelenése esetén: Orvosi ellátást kell kérni.
- P405 – Elzárva tárolandó.
- P501 – A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: a helyi/területi/ országos/nemzetközi előírásoknak (meghatározandó) megfelelően.