

Termékleírás:	A régebben általánosan és szinte kizárólagosan használt enyvesfestékek -minden előnyük ellenére- a felhasználásra kész diszperziós festékek elterjedésével gyakorlatilag eltűntek a piacról. A hagyományos enyvesfestékek kötőanyaga csont-, keményítő- és bőrenyv volt, a KREIDEZEIT enyvesfesték kötőanyaga ehelyett metil-cellulóz. Nem tartalmaz semmilyen tartósítószerrel, ezáltal allergiásoknak különösen ajánlott. Az enyvesfesték diffúzióképes, ez a szoba klímáját kedvezően befolyásolja.
Összetétel:	Kréta, márványliszt, porcelánföld, metil-cellulóz
Tulajdonságok:	<ul style="list-style-type: none"> vízrel elkeverhető por könnyen feldolgozható diffúzióképes kitűnő fedőképesség mosható, többször átfesthető természetes fehér színét a márványliszt adja, nem títánszínű tartósítószerrel nem tartalmaz szagtalan egyszerűen eltávolítható
Felhasználási területek:	Beltéri falak és mennyezetek, pl. fűrészporos tapéta, papírtapéta, gipszkarton, rostkötésű gipszlapok, vakolatok és kő festésére. Korlátozottan alkalmas régi diszperziós festékek újrafestésére (végezzon próbafestést). A KREIDEZEIT enyvesfesték ideális stukkók, mennyezetek festésére, de nem alkalmas olajfestékekre, műanyag burkolatokra, nem szívóképes és tartósan nedves felületekre. Nedves helyiségekbe a KREIDEZEIT mészfestéket (Art. Nr. 888) ajánljuk.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Alkalmos szerszámok:	Henger vagy ecset. Az enyvesfesték felhordható Airless-festékszóróval is.
Felület-előkészítés:	A felület legyen stabil, szilárd, szívóképes, pormentes, tiszta, száraz és zsírmentes. Régi enyves vakolatokat és krétásodott bevonatokat alaposan távolítsa el. Az esetleges tapétaragasztó-maradványokat mossa le. A felületet portalanítsa, porló alapokat kefélje le. Régi bevonatok szilárdságát ellenőrizze, laza részeket távolítsa el, a hiányos részeket újítsa fel. A felületről mindennemű ráakodást, bőrszódást távolítsa el. Betonfalról távolítsa el az esetleges olajmaradványokat. Színben átütő részeket sellak alapozóval (Art. Nr.234) kezelje. Penészes részeket szódával (Art. Nr. 992) vagy penészgátlóval (Art. Nr. 620) kezelje.
Festék bekeverése:	Az enyvesfestéket keverje el csomómentesen a megadott mennyiségű hideg vízben, fűrógép hajtotta keverőszárral. 30 perc pihentetés után ismét alaposan keverje át, végül közvetlenül festés előtt is keverje meg.
Vízszükséglet:	Kb. 900 ml víz 1 kg enyvesfestékhez. Az adott felületen való jó kenhetőség a cél, így próbafestés után a festéket szükség esetén kevés vízzel tovább hígíthatja.
Alapozás:	Erősen illetve egyenetlenül nedvszívó felületeket alapozzon KREIDEZEIT kazeines festékalapozóval (Art. Nr. 145).
Feldolgozás:	A festéket vékonyan, egyenletesen vigye fel a felületre. Minimum feldolgozási hőmérséklet: 8°C. Nedvesen a festék még átlátszó, a végső fedőhatást csak a teljes száradás után éri el. Bár a bekevert festék elvileg 2 hétig eláll, folyamatosan hígul, így célszerű 3 napon belül felhasználni. Hosszabb munkaszünetek alatt takarja le a festéket, és közvetlenül felhasználás előtt ismét keverje át.
Színezés	Az enyvesfesték bármely KREIDEZEIT pigmenttel színezhető (legfeljebb 10%), színtáblázatokat a honlapunkon találhat. A pigmenteket a festék bekeverése előtt kell a vízben csomómentesen elkeverni, utószínezéshez a pigmentet kevés vízzel keverje el, majd adja a festékhez.
Felújítás:	Az enyvesfesték 2-3 alkalommal átfesthető, ennél több réteg esetén a régi festék leválhat a felületről. Felújítás előtt a régi festéket meleg vizes spricceléssel vagy hengereléssel puhítsa meg, spaknival óvatosan kaparja le, maradékokat mossa le nedves kefével. Száradás után enyvesfestékkel festhető. Az enyvesfestéket ne fesse át más típusú festékkel, mert az megrepedezhet. 20°C-on kb. 8 óra után átfesthető. Teljes száradás kb. 24 óra után.
Várakozási idő:	Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg meleg vízzel, vagy meleg szappanlúggal (marseilles-i szappan , Art. Nr. 220).
Szerszámok tisztítása:	Sima és normál nedvszívó képességű felület esetén rétegenként 120g enyvesfesték/m ² .
Anyagszükséglet:	
Kiszerezés:	Art. Nr. 118 5 kg
Tárolás:	Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva az enyvesfesték legalább 3 évig eltartható.
Hulladékkezelés:	Az enyvesfesték szárazon háztartási hulladékként kezelendő.
Jelölése:	Nincs, nem veszélyes.
Biztonsági előírások:	Még a nem mérgező, természetes alapanyagú festékeket és alapanyagokat is tartsa gyermekek elől jól elzárva! Az enyvesfestékek feldolgozásuk alatt jellegzetes illatot bocsátanak ki, amely néhány nap alatt megszűnik. Ügyeljen a lehetséges természetes allergiákra!

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettipusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkor felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

2015.06.