

Termékleírás

Az Kreidezeit vályogvakolat alapozó tapadásfokozóként szolgál a KREIDEZEIT és azzal egyenértékű vályog fedő-, nemes- és dekorvakolatokhoz. Ez az alapozó enyhén érdes felületet hoz létre, így az agyagvakolat jól tapad az aljzathoz.

Felhasználása

Normál vályog/agyagvakolatok, továbbá mész- vagy mészcement vakolatok kivételével mindig ajánlott KREIDEZEIT vályogvakolat alapozóval alapozni. Beltéri használatra alkalmas. Minden kezeletlen és nedvszívó alapfelületre felhordható, mint például agyag-, mész-, mészcement- és gipszvakolatok, gipszkarton/gipszrostlap, kő és beton. Nem alkalmas sima, nem nedvszívó felületekre és tartósan nedves alapfelületekre.

Tulajdonságok

- vízzel keverhető por
- kiegyenlíti az aljzat eltérő nedvszívó képességét
- természetes fehér színű
- szemcsés és érdes felületet képez
- könnyen felhordható
- nagyon légáteresztő
- tartósítószermentes
- a festékmарadványok komposztálhatók

Összetétel (volldeklaration)

Kaolin, homok, kréta, talkum (azbesztmentes), kazein, cellulóz, szóda, keményítő, metilcellulóz (cellulózeny), gumiarábikum.

Alkalmas szerszámok

Jó minőségű natúrsörtés ecsetek és homlokzati ecsetek és hosszabb szálú hengerek.

Alapfelülettel szembeni követelmények

A felület legyen stabil, szilárd, egyenletesen száraz, egyenletesen (mindenhol egyformán) szívóképes, egyenletesen strukturált, pormentes, tiszta, és zsírmentes. Friss mészvakolatok esetén legalább 4 hét várakozási idő szükséges.

Felület előkészítés

A felületnek nedvszívónak, tisztának, száraznak, szilárdnak, zsírmentesnek és behatóképes vagy színező anyagtól mentesnek kell lennie.

- A felületeket alaposan portalanítsa, a homokos/porló aljzatokat alaposan seperje le.
- Az erősen homokos aljzatokat alaposan seperje le, és fixálja kazeines alapozóval (1103. cikkszám).
- A régi bevonatokat alaposan távolítsa el.
- A vakolatfelületekről a kötőanyag-lerakódásokat és a szinterréteget, a betonról a leváló olajmaradványokat, a laza vakolatot és a falazatot, valamint a szennyeződések alaposan távolítsa el.
- A repedéseket és lyukakat megfelelő/azonos anyaggal javítsa ki.
- A gipszkarton lapokat töltsse ki megfelelő fugázó/hézagoló anyaggal, beleértve a fugaszalagot is.
- A kezeletlen felületeket fedje le.
- A tapéтарasztó maradványait alaposan mossa le az aljzatról.
- Az új vakolatot hagyja teljesen megszáradni.
- Repedt aljzatokon az alapozás után vigye fel az első réteg vályog nemesvakolatot vakolaterősítő háló beágyazásával a teljes felületre.

- Miután az agyagvakolat alapozója megszáradt, az esetlegesen behatóló vagy foltosodó részeket sellak szigetelő alapozóval (1106. cikkszám) lehet lezárni.
- A penészes ásványi aljzatokat szódabikarbónával (5108. cikkszám) tisztítsa meg, vagy penészeltávolítóval kezelje (1108. cikkszám).

Az alapozó bekeverése

Keverje a port a megadott mennyiségű tiszta, hideg vízhez, amíg a keverék csomómentes nem lesz. Használjon erős fúrógépet keverőszárral. Hagyja állni legalább 30 percig, majd használat előtt alaposan keverje át újra.

Vízszükséglet

1kg alapozó porhoz 1,2 liter hideg víz.

Feldolgozása

Ecsettel vagy hengerrel vigye fel. Ne vigye fel túl vékonyan. Felhordási hőmérséklet: minimum 8-10°C A bekevert alapozót ugyanazon a napon kell felhasználni. Soha ne használjon kellemetlen szagú vagy rothadó alapozót, mivel ebben az esetben a kellemetlen szag még száradás után is megmaradhat!

Száradási idő

20° C-on és 65% páratartalom mellett kb. 8 óra. Alacsonyabb hőmérsékleten és/vagy magasabb páratartalom mellett a száradási idő megnövekedhet.

Anyagszükséglet

Sima, glettel felület esetén a tasak 1kg kb. 8m² felületre elegendő. A kiadósság a felület strukturáltságától, nedvszívó képességétől, nedvességtartalmától és a környezeti feltételektől függően változhat. A pontos kiadósság helyben az adott felületen ellenőrizhető.

Kiszerezések

- nr. 3301-1 1kg kb. 8 m²
- nr. 3301-1 5kg kb. 40 m²

Tárolás

Száraz, hűvös, de fagymentes helyen és légmentesen lezárva legalább 2 évig tárolható.

Eszközök tisztítása

Használatot követően azonnal vízzel tisztítandók.

Termékmарadványok ártalmatlanítása

A megmaradt festéket ne öntse a csatornahálózatba, a kiszáradt festékek komposztálhatók, vagy háztartási hulladékként kezelendők. A kiürült csomagolást (papír) helyezze a szelektív hulladékgyűjtőbe.

Jelölések

Nincs, nem veszélyes.

Jelölések gem. ChemVOCFarbV

Az engedélyezett VOC szint (A / H kategória): maximum 30 g/l (2010), a termék termék max. 1 g*/l VOC-t tartalmaz.

**Nincs VOC tartalmú összetevője, de hatósági előírások miatt a 0g/l VOC érték nem adható meg.*

Figyelmeztetések

A festék a benne lévő természetes kötőanyag miatt a jellegzetes szagú (tejtermék illatú), mely a teljes kiszáradást követően szépen lassan megszűnik. Gyermekektől elzárva tartandó.