

Termékleírás:	<p>Fa- és fémfelületek arany és ezüst színű, selymes fényű, jól fedő bevonásához.</p> <p>A KREIDEZEIT fedőfestékek gyantamentesek, így a diffúziót egyáltalán nem gátolják, a bevonat nem repedezik, nem hámlik, rugalmas felülete fokozatosan kopik, míg az alatta levő réteg érintetlen marad, így nagyobb nehézségek nélkül, egyszerű tisztítással és újramázolással felújítható.</p> <p>Az színezéshez használt arany- és ezüstpigmentek időjárásállóak.</p> <p>A műgyantaalapú illetve a vízzel hígítható akrilalapú alapozással és bevonattal kezelt felületek lemázolása fedőfestékekkel nem ajánlott.</p> <p>Felhasználási hőmérséklet: minimum 10 °C.</p>
Összetétel:	<p>Lenolaj, lenolaj-fedő, faolaj-fedő, balzsam terpentinolaj, talkum, kovasav, ólommentes szárítóanyagok (kobalt-, cirkónium-, kalcium-, mangán-szárítóanyagok), pigmentek (arany- vagy ezüstpigment).</p>
Tulajdonságok:	<ul style="list-style-type: none"> • felhasználásra kész, könnyen feldolgozható • jól fedő, selymes fényű • gyantamentes, rugalmas • időjárás- és UV-álló • diffúzióképes • alkalmas gyermekjátékok kezelésére (DIN EN 71, 3. rész szerint) • izzadság- és nyálálló (DIN 53160 szerint) • „high solid” – oldószertartalom 15% alatt
Felhasználási területek:	<p>Ablakok és fafelületek (főleg kültéren), jól fedő bevonásához, alkalmas vas- és cinkfelületek festésére is.</p> <p>A műgyantaalapú illetve a vízzel hígítható akrilalapú alapozással és bevonattal kezelt felületek lemázolása fedőfestékekkel nem ajánlott.</p> <p>Felhasználási hőmérséklet: minimum 10 °C.</p>

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Alkalmasszerszámok: Megelőző felületvédelem: (opcionális)	<p>A fedőfesték feldolgozására leginkább széles ecset alkalmas.</p> <p>Kártevők és gombák elleni védelemként kezelheti a fát KREIDEZEIT bórsóval (Art. Nr. 210-214). Fémfelületek esetében távolítsa el az esetleges rozsdaréteget drótkefével, csiszolással, majd por- és zsímentesítsen. Beltéren egy, kültéren két réteg rozsdálló festékkel (Art. Nr. 339) mázolja le, majd hagyja több napig száradni. Tiszta vas- és acélfelületeket nem szükséges előkezelni. Kültéri cinkfelületeket legalább egy évig hagyja oxidálódni, ezután az oxid-réteget szappanos vízzel, szivaccsal mossa le.</p>
Felület-előkészítés:	<p>Csiszolással (P100 - P120) távolítsa el a régi alkidgyanta-, akrilalapú, vagy bizonytalan összetételű bevonatokat. A gyantagócokat égesse ki (a gyantafolyások és gyantagócok természetesen, bevonattechnikai módszerekkel nem távolíthatók el hatásosan). A fafelületet csiszolja simára és portalanítsa. Szükség esetén alpozó olajjal (Art. Nr. 300) előkezelje a felületet.</p> <p>Minimális feldolgozási hőmérséklet: 10°C. A fedőfestéket alaposan keverje fel. A tárolás alatt az oxidáció következtében képződhet egy hártya a felületen, ezt távolítsa el és ne keverje bele a festékbe. Az ezüst- vagy aranyszínű fedőfestéket vékonyan és egyenletesen, egy irányba mázolja a felületre. Eltérő irányú festékréteg esetén a felület helyenként sötétebb/világosabb lesz. Minden bevonatot az előző száradása után vigyen fel.</p>
Hígítás:	<p>Magas feldolgozási hőmérséklet, erősen nedvszívó illetve durva felületek esetén a fedőfestéket balzsam-terpentinolajjal (Art. Nr. 447) hígítani kell.</p> <p>Ecset, henger: legfeljebb 10% balzsam terpentinolaj. Festékszóró: legfeljebb 20% balzsam terpentinolaj.</p>

Bevonatrendszer felépítése

<p>A bevonatok felépítése kültéri, kezeletlen fafelület esetében</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Első középbevonat: a fedő vékonyfestéket (Art. Nr. D1100-1112) vékonyan és egyenletesen vigye fel a felületre. Száradás után csiszolja le és portalanítsa. 2. Második középbevonat: fedőfestékekkel (Art. Nr. 1600-1612). 3. Az arany- (Art. Nr. D 1613) vagy ezüst színű (Art. Nr. D 1614) fedőfestéket két rétegben mázolja a felületre. <p>A bevonatok felépítése beltéri, kezeletlen fa- és fémfelület esetében</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Első középbevonat: a fedő vékonyfestéket (Art. Nr. D1100-1112) vékonyan és egyenletesen vigye fel a felületre. Száradás után csiszolja le és portalanítsa. 2. Az arany- (Art. Nr. D 1613) illetve ezüst színű (Art. Nr. D 1614) fedőfestéket egy rétegben mázolja a felületre. <p>A bevonatok felépítése beltéri, kezelt (lakkozott) felületek esetében</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A lakkozott felületeket csiszolja le, és portalanítsa. 2. Középbevonat: a fedő vékonyfestéket (Art. Nr. 1100-1112), száradás után csiszolja le és portalanítsa. 3. Az arany- (Art. D 1613) illetve ezüst színű (Art. Nr. D 1614) fedőfestéket egy rétegben mázolja a felületre. <p>A felületek csillogását kültéri falazúr (Art. Nr. 320) alkalmazásával fokozható.</p>
--

**Színezés / UV
védelem:
Tisztítás:**
Felújítás:**Várakozási idő:**
**Szerszámok
tisztítása:
Anyagszükséglet:**
Kiszerezés:**Tárolás:****Hulladékkezelés:****Jelölése:**
**Biztonsági
előírások:**
A középbevonat kiválasztása

A fedőfesték elvileg bármilyen színre mázolt alapra felvihető, de az alapszín erősen befolyásolhatja a végső színt. Az arany színű fedőfesték a legszebb színt fehér vagy angolvörös színű alapra mázolvá adja, míg az ezüst színű fedőfestéket fehér vagy galambkék alapra mázolvá kapjuk a legszebb eredményt.

Fényező lazúrok

Beltéren mázolhatjuk az az arany- illetve ezüst színű fedőfestéket **alapozó olajjal** (Art. Nr. 300) kezelt fafelületekre, illetve **rozsdálló festékkel** (Art. Nr. 339) kezelt fémfelületekre is, az eredmény szépen árnyalt arany- illetve ezüst színű felület lesz.

Magas feldolgozási hőmérséklet, erősen nedvszívó illetve durva felületek esetén a fedőfestéket 5-15% **balzsam-terpentinolajjal** (Art. Nr. 447) hígítani kell.

A színes fedőfestékek minden arányban vegyíthetők egymással (akár az arany- és ezüst színűek is egymással). Így Ön is egyszerűen előállíthatja a legkülönbözőbb árnyalatokat.

A fedőfestett felületeket legalább évente egyszer **marseilles-i szappanos** (Art. Nr. 220) vízzel, puha szivaccsal mossuk le.

Ha a felület elveszítette a fényét, **falazúros** (Art. Nr. 320) puha ronggyal törölje át.

Amennyiben a felület mattá válik, a felület felújítása szükséges. A felületeket **marseilles-i szappanos** (Art. Nr. 220) vízzel tisztítsa le, a még fényes részeket csiszolja le (P120-150). A felújításhoz használja az arany- (Art. Nr. D 1613), illetve ezüst (Art. Nr. D 1614) színű fedőfestéket.

Kb. 24-48 óra, 20°C-on és 65% relatív páratartalom mellett.

A magas páratartalom, alacsony hőmérséklet és a csersavtartalmú alapok (pl. tölgy) lassítják a száradási folyamatot.

Használat után azonnal **balzsam-terpentinolajjal** (Art. Nr. 447-448) vagy meleg **marseilles-i szappanos** vízzel (Art. Nr. 220-223) tisztíthatóak.

A felület nedvszívóképességétől függően 12-16m²/l rétegenként

	Arany	Ezüst	
Art. Nr.	1613	1614	0,125 l
Art. Nr.	1613.0	1614.0	0,375 l

Hűvös, száraz helyen, fagy- és légmentesen lezárva a fedőfesték minimum 2 évig eltartható. Mivel a fedőfesték fokozatosan veszít száradási képességéből, ajánlott hosszabb tárolási idő után (több mint 2 év) használat előtt kipróbálni. Nagyon hosszú száradási idő esetén 1 liter festékhez legfeljebb 15 ml **szikkatív** (Art. Nr. 435-436) hozzáadásával visszaállítható az eredeti száradási képesség.

A tárolás alatt az oxidáció következtében egy hártya képződhet az olajfesték felületén, ezt távolítsa el és ne keverje bele a festékbe.

A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva, és később használja fel. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők. Az üres dobozok, illetve edények fémhulladékként kezelendők.

Vegye figyelembe a lakk- és festékhulladékok kezeléséről szóló érvényben levő törvényeket.

Xn: gyengén mérgező

F: gyúlékony

N: környezeti veszély

A száradóolaj-tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye!

Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók (fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen!

Gyermekektől elzártan tárolandó!

Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat.

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felület típusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkor felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

2012.05.