

**Termékleírás:**

Átlátszó, kazein alapú fallazúr beltéri használatra, különféle fallazúrokhoz, dörzsöléses-, illetve sablontechnikákhoz, KREIDEZEIT (vagy egyéb lúgálló) pigmentekkel színezhető.

Összetétel:

Kazein, metil-cellulóz, kovasav, borax.

Tulajdonságok:

- vízzel elkeverhető por
- könnyen feldolgozható
- diffúzióképes
- mosható, többször átfesthető
- tartósítószereket nem tartalmaz
- a maradékok komposztálhatók
- átlátszó és matt

Felhasználási területek:

Bármelyik szívóképes falfestékre és vakolatra alkalmazható (**KREIDEZEIT márványlisztes kazeinfesték, mészfesték, mészvakolat**, stb.), kivéve enyvesfestékek, latexfestékek, műanyag-, fa- és fémfelületek. Ideális enyhén struktúrált, fehér vagy világos színű alapok színezésére.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:**Alkalmasszerszámok: Előkészítés:**

Ecset, kefe, szivacs, rongy.

1. A pigment teljes mennyiségét kevés vízzel pépesítse el.

2. A fallazúr bekeverését célszerűen egy 5 literes vödörben végezheti, fúrógép hajtotta keverőszárral. Keverjen el csomómentesen 100 g fallazúrt folyamatosan adagolva 1 liter hideg vízben. 30 perc pihentetés után keverje át. Ha még csomós, konyhai szitán szűrje át.

3. Az alap minőségétől és a kívánt lazúrhatástól függően a fallazúrt különböző mennyiség vízzel kell tovább hígítani:

-ecsetnyomok elfedésére hígítsa a bekevert lazúrt 2 liter vízzel.

-durván struktúrált alapokra hígítsa a bekevert lazúrt 3-4 liter vízzel

Ha az alap megkívánja, a fallazúr a megadott mennyiségnél több vízzel is hígítható.

4. A készre kevert fallazúrt a pépesre kevert, legfeljebb 10% pigmenttel fokozatosan a kellő árnyalatúra színezheti. Tipp: ha a színezett lazúrt fehér papírra mázolja, és hajszárítóval megszáritja, a lazúr színét és intenzitását gyorsan megállapíthatja (a lazúr száradás közben erősen világosodik).

Feldolgozás:

A lehetőségeknek csak a fantázia szab határt: a lazúr kefével, szivaccsal, ronggyal is felvihető a felületre, mázolvá, pötyözve, tetszés szerint. Különösen ajánlott simítókefével keresztirányú mintákban mázolni.

Tipp:

Gyakorlatlan felhasználóknak javasoljuk, hogy a lazúrral való munkát próbafelületen kezdjék. A fallazúrt bőségesen kell a felületre felvinni, és viszonylag gyorsan, mivel a túl hosszú ideig történő mázolás ledörzsölheti a KREIDEZEIT kazeinfestékeket, -vakolatokat, így a lazúrhatás elvész.

A különböző mértékben szívóképes felületek lazúrhatása jelentősen eltérhet

Várakozási idő:

20° C-on és 65% páratartalom mellett kb. 4 óra után festhető a következő lazúrréteg. Teljes száradás kb. 24 óra után.

Szerszámok tisztítása:

Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg meleg vízzel, vagy meleg szappanlúggal (**marseilles-i szappan**, Art. Nr. 220).

Anyagszükséglet:

Az alap szívóképességétől, a hígítástól és a technikától függően rétegenként 100g fallazúr 50m² falfelületre elegendő.

Kiszerezés:

Art. Nr.	760	0,1 kg
Art. Nr.	761	0,5 kg
Art. Nr.	762	1 kg

Tárolás:

Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a fallazúr-por legalább 2 évig eltartható. A bekevert lazúrt két napon belül fel kell használni.

Hulladékkezelés:

A termék maradványait ne öntse a szennyvízhez. A száraz maradékok háztartási hulladékként kezelendők, vagy komposztálhatók.

Jelölése:

Nincs, nem veszélyes.

Biztonsági előírások:

Még a nem mérgező, természetes alapanyagú festékeket és alapanyagokat is tartsa gyermekek elől jól elzárva! A kazeinfestékek feldolgozásuk alatt jellegzetes illatot bocsátanak ki, amely néhány nap alatt megszűnik. Ügyeljen a lehetséges természetes allergiákra!

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettipusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkorai felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

2014.06.