

Termékleírás:	A KREIDEZEIT dekorvakolat széleskörűen és könnyen felhasználható, ellenálló, strukturált felületet adó beltéri vakolat. Megkötés után vízálló.
Összetétel:	Égetett márványmész, márványhomok, cellulóz, kvarchomok, porcelánföld
Tulajdonságok:	<ul style="list-style-type: none"> vízrel elkeverhető por diffúzióképes könnyen feldolgozható és strukturálható természetesen fehér színű, titánfehér nélkül max. 1,4 mm szemcse nagyság Tadelakt és gipszkarton felületek vakolására is az alap kisebb egyenetlenségeit jól kiegyenlíti kiadós, egy rétegben is jól fed szagtalan ideális fallazúr-technikák alapjául mészfestékekkel átfesthető max. 5 % pigmenttel színezhető nem tartalmaz itószereket
Felhasználási területek:	Minden beltéri, stabil (laza részekről mentes), szívóképes alap kezelésére alkalmas, mint ásványi vakolatok, gipszkarton, rostos gipszlap, beton. Magas alkálitása miatt a dekorvakolat természetes gombaölő szerként hat, így kitűnően alkalmas nedves helyiségek, fürdőszobák vakolására.

FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

Alkalmasszerszámok: Felület-előkészítés:	Rozsdamentes simító vagy kőműveskanál. A felület legyen stabil, szilárd, pormentes, tiszta, száraz és zsírmentes. Erősen vagy eltérően nedvszívó felületeket, porló alapokat kazeines festékalapozóval (Art. Nr. 145) kell előkezelni. Régi enyvvakolatokat és krétás bevonatokat alaposan távolítsa el. Az esetleges tapétaragasztó-maradványokat mossa le. Régi bevonatok szilárdságát ellenőrizze, laza részeket távolítsa el, a hiányos részeket újítsa fel, a felületről mindennemű ráakódást-bőrösödést távolítson el. Betonfalról az esetleges olajmaradványokat távolítsa el. Színben átütő részeket kezelje sellak alapozóval (Art. Nr. 234) .									
Feldolgozás:	<u>A vakolat bekeverése:</u> 25 kg vakolatot keverjen el 7-7,5 l tiszta, hideg vízben (célszerűen keverőszáras fúrógéppel), 15 perc pihentetés után keverje át még egyszer. A bekevert vakolat lezárt vödörben tárolva több hétig eltartható. Ajánlott feldolgozási hőmérséklet: min. 8 °C. A bekevert vakolatot max. 8 mm-es rétegben vigye fel a felületre, majd kívánság szerint strukturálja.									
Várakozási idő: Színezés:	A vakolat mm-ként 24 óra száradási idő után átfesthető. A dekorvakolat max. 5% mennyiségű, föld-, ásványi- és spinellpigmenttel színezhető. Egyéb pigmenteknél ellenőrizni kell a lúgállóságot.									
Impregnálás:	A vakolat bekeverése előtt a vízben keverje el a pigment teljes mennyiségét csomómentesen. Utószínezés: a kevés vízzel megnedvesített (pépesített) pigmentet keverje hozzá a bekevert vakolathoz. A dekorvakolattal frissen kezelt felületek impregnálással víztaszítóvá tehetők. Ehhez a KREIDEZEIT szilikátos impregnáló ját ajánljuk, vagy a marseilles-i szappanos kezelést (bővebben a Mészfelületek szappanozása c. tájékoztatóban).									
Vízszükséglet: Szerszámok tisztítása: Anyagszükséglet:	Az impregnálás és szappanozás nem képez záróréteget a felületen, és nem akadályozza a kapilláris vízgőzdiffúziót. 0,23 - 0,26 l / 1 kg vakolatporhoz, az adott alaphoz megfelelő állagúra hígítva. Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg vízzel. Sima alapon, a szemcse nagyságnál valamivel vastagabb rétegben alkalmazva kb. 1 kg/m ² .									
Kiszerezés:	<table border="0"> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>960.1</td> <td>2,5 kg</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>960.2</td> <td>10 kg</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>960.3</td> <td>25 kg</td> </tr> </table>	Art. Nr.	960.1	2,5 kg	Art. Nr.	960.2	10 kg	Art. Nr.	960.3	25 kg
Art. Nr.	960.1	2,5 kg								
Art. Nr.	960.2	10 kg								
Art. Nr.	960.3	25 kg								
Tárolás:	Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a legalább 2 évig eltartható. A bekevert vakolatot fóliával letakarva tárolja, és néhány napon belül használja fel.									
Hulladékkezelés:	A termék maradványait ne öntse a szennyvízhez. A dekorvakolat komposztálható, vagy szárazon háztartási hulladékként kezelendő.									
Jelölése:	Xi: irritáló									
Biztonsági előírások:	A termék lúgos, a bőrt irritálja, a szemre veszélyes! A feldolgozás alatt használjon védőszemüveget. Ha bőrrel érintkezik vagy szembe kerül, bő vízzel azonnal mossa le, és kérje szomorvos segítségét! A port ne lélegezze be! Gyermeknek elől jól elzárva tartandó!									

Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felület típusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkori felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.

2006.10.