

<b>Termékleírás:</b>	A viasz fogalmának nincs pontos meghatározása, legtöbbször minden viaszt természetesnek hisznek, gyakran viszont műanyagmasszáról van szó, amely természetes viaszt is tartalmaz. A KREIDEZEIT pórsáfrányviasz különösen tiszta méhviaszból készül. Méhviasz szállítóink a méhkaptárokat atkák ellen nem vegyi anyagokkal kezelik, mint ahogy ez elterjedt. A méhviaszt megolvasszítjuk, és megtisztítjuk, majd pórsáfrány-olajjal és standolajokkal keverjük.
<b>Összetétel:</b>	Pórsáfrány-olaj, faolaj-standolaj, üledékmentes, klórmentesen fehérített méhviasz, ólommentes szárítóanyagok
<b>Tulajdonságok:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• oldószermentes</li> <li>• nem sárgul meg</li> <li>• könnyen megmunkálható</li> <li>• diffúzióképes</li> <li>• szennyeződés- és vízálló</li> <li>• antisztatikus</li> <li>• selyemfényű</li> </ul>
<b>Felhasználási területek:</b>	A pórsáfrányviaszt kifejezetten a <b>KREIDEZEIT</b> teljes színárnyalatú <b>kazein-festékekkel</b> kezelt (fa)felületek zárókezelésére és beltéri nyers fafelületek kezelésére fejlesztettük ki. A pórsáfrányviasszal való kezelés után a színárnyalatokat nem fenyegeti a megsárgulás veszélye, ahogy az a lenolajtartalmú termékekre jellemző. Padlók kezelésére nem alkalmas.

### FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:

<b>Színezés:</b>	A pórsáfrányviasz könnyen színezhető föld- és ásványi pigmentekkel. Kevés viaszt dolgozzon el a teljes pigment mennyiséggel pépes anyaggá (pl. egy üveglemezen spatula segítségével), majd ezt a masszát a maradék viasszal alaposan keverje el. A színezéshez max. 25%-os pigmentarányt javasolunk, minél nagyobb a használt színezőanyag mennyisége, annál jobban fed a viasz.
<b>Viaszolás:</b>	A pórsáfrányviaszt bolyhoktól mentes kendővel, a felület nedvszívó-képességétől függően 1 vagy 2 rétegben vékonyan és egyenletesen kenje fel. Felvitelkor kerülje az egyenetlenségeket, vagy egy nem bolyhos anyagú kendővel ezeket távolítsa el. Az utólagos polírozás lószőrkefével növeli a viasz fényét. Felhasználási hőmérséklet: minimum 10°C. A teljes színárnyalatú kazein-festékekre való felvitel előtt a felületet a festék száradása után finom csiszolópapírral (P180-240) óvatosan simára kell csiszolni.
<b>Tipp:</b>	A nagy felületekkel való munka (faburkolat, gerendák) sokszor fárasztó, az egyenetlenségek lesúrolása a durva fafelületről pedig lehetetlen. Ilyenkor célszerű a pórsáfrány-viaszt 1:1 arányban balzsam terpentinolajjal hígítani. A hígított viaszt vékonyan és egyenletesen kenje fel a felületre egy puha ecsettel, hagyja megszáradni, majd lószőrkefével polírozza selyemfényűre.
<b>Várakozási idő:</b>	20° C-on kb. 24 óra.
<b>Maradványok eltávolítása:</b>	A termék nagyon hosszú ideig eltartható, a megmaradt viasz később felhasználható.
<b>Szerszámok tisztítása:</b>	Használat után a szerszámokat azonnal tisztítsa meg <b>balzsam-terpentinolajjal</b> (Art. Nr. 447) vagy meleg szappanlúggal ( <b>marseilles-i szappan</b> , Art. Nr. 220).
<b>Anyagszükséglet:</b>	A felület nedvszívóképességétől függően kb. 30 m <sup>2</sup> /l.
<b>Egyéb:</b>	A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik.

<b>Kiszerezés:</b>	<table border="1"> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>529</td> <td>0,18 l</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>530</td> <td>1,0 l</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr.</td> <td>531</td> <td>2,5 l</td> </tr> </table>	Art. Nr.	529	0,18 l	Art. Nr.	530	1,0 l	Art. Nr.	531	2,5 l
Art. Nr.	529	0,18 l								
Art. Nr.	530	1,0 l								
Art. Nr.	531	2,5 l								
<b>Tárolás:</b>	Hűvös, száraz, fagymentes helyen, jól lezárva a pórsáfrányviasz több évig eltartható.									
<b>Hulladékkezelés:</b>	A termék maradványait ne engedje bele a szennyvízcsatornába, hanem tárolja légmentesen lezárva: később felhasználható. Száraz maradványok háztartási hulladékként kezelendők.									
<b>Jelölése:</b>	Nincs, nem veszélyes.									
<b>Biztonsági előírások:</b>	A száradóolaj tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye! Átitatott kenő- és tisztítórongyok szabadban szárítandók vagy tűzmentes, zárt edényekben tárolandók (fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszhet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen! Gyermekektől elzárva tárolandó! Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat. A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik.									

*Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettipusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkor felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.*

2001.10.