

**Termékleírás:**

A KREIDEZEIT színes készlazúr kiváló diffúzióképessége biztosítja, hogy a fa belsejéből a nedvesség szabadon eltávozhasson a környezetbe, így a fa rothadás ellen védve van. A KREIDEZEIT színes készlazúr nem repedezik, nem pereg le, nem pattogzik fel, végig rugalmas marad. Könnyen tisztítható, és szükség szerint felújítható-újramázolható.

**Konstruktív (szerkezeti) favédelem**

Ide tartozik minden olyan eljárás, amely a fát lehetőleg szárazon tartja, és hosszútávon is távol tart minden nedvességet.

A konstruktív faanyagvédelem már a tervezéskor megkezdődik: falakat, nyílászárókat védő előreugró tetők, párkányok, homlokzatba süllyesztett nyílászárók, vagy a fa szerkezeti elemek-borítások hátsó kiszellőzésének biztosítása.

**Összetétel:**

Lenolaj, lenolaj-standolaj, faolaj-standolaj, balsam-terpentinolaj, cink-kolofónium, földpigmentek, vas-oxid pigmentek, talkum, agyag, kovasav, ólommentes szárítóanyagok (szikkatívak).

**Tulajdonságok:**

- szennyeződés-, és víztaszító
- elasztikus, nem repedezik
- alacsony karbantartási költségek
- selymes fényű
- diffúzióképes
- könnyen feldolgozható és kiadós
- nyál- és izzadságálló (DIN 53160 szerint)
- sűrűség: kb. 1,09 kg / liter.

**Felhasználási területek:**

Kül-, és beltéri faanyagok felületkezelésére, különösen ablakok, ajtók, fahomlokzatok, kerítések, kerti bútorok, játékok, bútorok, stb. esetében. A termék nem alkalmas padló mázolására.

A már lakkozott, vagy vízzel oldható alapozással ellátott, mázolt felületekre a termék nem használható.

**FELHASZNÁLÁSI ÚTMUTATÓ:****Alkalmas szerszámok:  
Felület-előkészítés:**

A készlazúr feldolgozására leginkább széles ecset alkalmas.

A felület legyen tiszta, száraz, zsír- és pormentes, kémiaailag semleges és szívóképes.

A régi alkíd- és akrilgyanta alapú mázolást távolítsa el. A gyantatasakokat égesse ki (gyantatasakok és gyantafolyások természetesen képződnek, és mázolás során nem tűntethetők el). A fafelületeket szálirányban csiszolja tisztára (P120), és portalanítsa.

**Feldolgozás:**

Feldolgozási hőmérséklet: min. 12°C. A készlazúrt a feldolgozás előtt és alatt alaposan keverje fel.

**Bevonatrendszer felépítése****Megelőző favédelem:  
Alapozás:**

Kártevők és gombák ellen kezelje a fát **KREIDEZEIT bórsóval** (Art. Nr. 210-214).

Az erősen nedvszívó illetve az időette, kiszáradt fafelületeket mázolás előtt kezelje **KREIDEZEIT alapozó olajjal** (Art. Nr. 300-304). Miután megszáradt, csiszolja le és portalanítsa.

**Festés /Mázolás:****Kültéri fafelületek:**

A felületre a készlazúrt legalább két rétegben vékonyan és egyenletesen kenje fel arra alkalmas ecsettel.

**Beltéri feldolgozás:**

Felülettől és igénybevételtől függően legalább egy réteg készlazúr felhordása szükséges. A mázolás után kb. 20 perccel célszerű ronggyal áttörölni a felületet, eltávolítva ezzel a felesleget, ami száradás után ragadós foltok formájában marad vissza.

Az ablakok belső felére felkerülő mázak nem lehetnek kevésbé diffúziótömörök, mint a kültériek, ezért a beltéri oldalra legalább annyi réteget kell felvinni, mint a kültérré! A diffúziótömörséget fokozhatja 20% **gyantaolaj** (Art. Nr. 341) hozzáadásával (csak a második lazúrréteghez).

Minden mázolást csak az előző máz teljes száradása után végezzen, különben a kezelt felület bebőrösödik és ragad.

**Ápolás:**

Némi ápolással a kültéri lazúrbevonatok tartóssága jelentősen megnövelhető. Egy minőségi olajfesték soha nem igényel újból alapozást, csiszolást, lúgozást, vagy újbóli teljes mázolást.

**Ablakok:**

A külső olajozott felületeket évente legalább egyszer mossa le puha szivaccsal és vízzel, szükség esetén adjon hozzá szappanlúgot (**marseilles-i szappan**, Art. Nr. 220), és hagyja száradni. Végül az ily módon megtisztított felületeket egy **kültéri falazúrba** (Art. Nr. 320) itatott ronggyal finoman törölje át. Így a felületek visszanyerik eredeti fényüket, azok felújítására hosszú időn keresztül nincs szükség.

**Homlokzatok, szerkezeti faanyagok:**

Legalább évente ellenőrizze a felületet, és szükség esetén (piszok és penészesedés) mossa le szivaccsal és vízzel esetleg használjon **marseilles-i szappant** (Art. Nr. 220).

Penészesedés olyan felületeken fordul elő jellemzően, ahol nagy mennyiségű kondenzvíz csapódik le. Az ezeken a területeken lerakódott por és pollen a mindenhol meglévő gombaspórának ideális táplálékot jelent, a terjedő penésztelepeket kezdetben kis fekete pontok jelzik, ez a károsodás gombairtó festékek alkalmazása mellett is felléphet. Kezdeti fázisban a penész könnyen eltávolítható, ha ez időben nem történik meg, nagy kiterjedésű, sőt elszíneződések alakulhatnak ki.

<b>Felújítás:</b>	<p>Szükség szerint végezzen frissítést, ha a lazúrbevonat elveszítette fényét, mattá válik vagy kiszárad. Tapasztalatok szerint:          Kültér: kb. 2 -3 évente kell frissíteni          Beltér: kb. 2-5 évente kell frissíteni.          A felületet tisztítsa vízzel (esetenként marseilles-i szappan hozzáadásával), majd száradás után készlazúrral mázolja át.</p>																		
<b>Várakozási idő:</b>	Kb. 24 óra 20°C mellett. Magas páratartalom, csersav tartalmú felületek (tölgy) és alacsony hőmérséklet késleltetik a száradási folyamatot.																		
<b>Színezés / UV védelem:</b>	<p>A KREIDEZEIT színes készlazúr 9 különböző színárnyalatban kapható:</p> <table border="0"> <tr> <td>Art. Nr. 480</td> <td>Erdeifenyő</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr. 481</td> <td>Vörösfenyő</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr. 482</td> <td>Világos tölgy</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr. 483</td> <td>Antik tölgy</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr. 484</td> <td>Teak</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr. 485</td> <td>Diófa</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr. 486</td> <td>Wenge</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr. 487</td> <td>Rózsafa</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr. 488</td> <td>Ébenfa</td> </tr> </table>	Art. Nr. 480	Erdeifenyő	Art. Nr. 481	Vörösfenyő	Art. Nr. 482	Világos tölgy	Art. Nr. 483	Antik tölgy	Art. Nr. 484	Teak	Art. Nr. 485	Diófa	Art. Nr. 486	Wenge	Art. Nr. 487	Rózsafa	Art. Nr. 488	Ébenfa
Art. Nr. 480	Erdeifenyő																		
Art. Nr. 481	Vörösfenyő																		
Art. Nr. 482	Világos tölgy																		
Art. Nr. 483	Antik tölgy																		
Art. Nr. 484	Teak																		
Art. Nr. 485	Diófa																		
Art. Nr. 486	Wenge																		
Art. Nr. 487	Rózsafa																		
Art. Nr. 488	Ébenfa																		
<b>Szerszámok tisztítása:</b>	<p>A színösszetételre vonatkozó információs anyag és színminta a forgalmazóinknál elérhető. Használat után a szerszámok <b>balzsam-terpentinolajjal</b> (Art. Nr. 447) vagy meleg szappanlúggal (<b>marseilles-i szappannal</b>, Art. Nr. 220) azonnal tisztítandók.</p>																		
<b>Anyagszükséglet:</b>	Megfelelően csiszolt és alapozott fafelületen 0,05-0,1 liter/m <sup>2</sup> . Csiszolatlan és erősen szívóképes faanyag esetén nagyobb mennyiség szükséges.																		
<b>Egyéb:</b>	<p>A természetes olaj-tartalom miatt idővel a kevés fénynek kitett felületeken sötétedés figyelhető meg. El nem távolított vas forgácsok az alapozóolajjal való érintkezés során elszíneződéseket eredményezhetnek. A természetes olajok száradásakor jellegzetes szag jelentkezik, amely néhány nap múlva megszűnik. Az itt leírt felhasználási javaslatok kezeletlen fára vonatkoznak! A kereskedelemben kapható ablak- és ajtókeretek gyakran már szintelen favédőszerekkel kezelték illetve különböző bevonatokkal vannak ellátva. Az ilyen felületeket természetes olajalapú lazúrokkal mázolja nem adnak tartós bevonatot. A szakszerű és tartós olajfestés érdekében a kezelés előtt a fafelületről mindenfajta bevonatot távolítsa el!</p>																		
<b>Kiszerezés:</b>	<table border="0"> <tr> <td>Art. Nr. + .2</td> <td>0,75 l</td> </tr> <tr> <td>Art. Nr. + .3</td> <td>2,5 l</td> </tr> </table>	Art. Nr. + .2	0,75 l	Art. Nr. + .3	2,5 l														
Art. Nr. + .2	0,75 l																		
Art. Nr. + .3	2,5 l																		
<b>Tárolás:</b>	Hűvös, fagymentes helyen lezártan tárolva minőségét min. 1 évig megőrzi. Hosszabb tárolás után a lazúrt keverje fel.																		
<b>Hulladékkezelés:</b>	A termék maradványait ne engedje lefolyóba, szennyvízcsatornába, tárolja légmentesen későbbi felhasználásra. Vegye figyelembe a lakk- és festékmaradványok eltávolításáról szóló érvényben levő jogszabályokat, előírásokat.																		
<b>Jelölése:</b>	<p>Xn: enyhén mérgező          N: környezeti veszély          VOC (illékony szerves vegyületek)-tartalom: max. 490g/l. (Előírt VOC-tartalom: max. 700g/l)</p>																		
<b>Biztonsági előírások:</b>	<p>Gyúlékony! Egészségre ártalmas belélegezve, lenyelve, bőrrel érintkezve! Izgatja a bőrt és a szemet. Lenyelve tüdőkárosodást okozhat. Munka közben védőkesztyű és védőruházat viselése ajánlott. Lenyelés esetén ne erőltessen hányást, minden esetben keressen orvosi segítséget és mutassa meg ezt a tájékoztatót. A száradóolaj-tartalom miatt fennáll a termékkel átitatott rongyok kigyulladásának veszélye! Átitatott kenő- és tisztítórongyok szárítsa szabadban vagy tárolja tűzmentes, zárt edényekben (fémdoboz, vagy üveg). Használat során ügyeljen rá, hogy az olaj ne kerüljön érintkezésbe porózus, szívóképes szigetelőanyaggal, itt is fennáll az öngyulladás veszélye. A termék használat közben gyúlékony gőzöket fejleszthet. Tartsa távol hőtől, szikrától, lángtól! Munka közben szellőztessen! Gyermekektől elzárta tárolandó! Vegye figyelembe a természetes alapanyagok által kiváltott lehetséges allergiákat.</p>																		

*Az adatlapokban leírt információkat a gyártó birtokában lévő legújabb tapasztalatok szerint állítottuk össze. Az egyéni felhasználási módok, az eltérő környezeti hatások illetve a különböző anyag- és felülettipusok miatt a gyártó/forgalmazó által megadott használati utasítások érvényessége nem általános. Felhasználás előtt ellenőrizze, hogy az adott termék összeférhető-e a kezelendő felülettel (próbamázolás). A mindenkor felhasználó felelőssége a helyben hatályos jogszabályok betartása. Újabb kiadás, vagy termékváltoztatás esetén a korábbi utasítások érvényességüket veszítik.*

2008.11.